



INFORMATION TECHNIQUE

HUILE DE TECK CLASSIQUE



DESCRIPTION :

Mélange d'huiles et de résines naturelles, pour nourrir et enrichir le bois. Indiqué pour la nutrition et la protection des bois non vernis, y compris les bois exotiques et tropicaux.

Caractéristiques:

-) Le bois traité retrouve son équilibre naturel et ses qualités originelles de brillance, texture et de couleur. Aucun ponçage est nécessaire pour repeindre.
-) Récupère les huiles naturelles que le bois perd avec le temps.
-) Le bois est protégé des taches et de la poussière.
-) Protège contre les champignons et les bactéries.
-) Met en valeur le grain naturel du bois.
-) Ne soulève pas de répulsion du bois.
-) Ne forme pas de film, ne craque pas et ne se fissure pas.
-) Séchage rapide.
-) Résiste aux forts changements climatiques ; intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Huiles et résines naturelles.	
Couleur	Incolore.	
Solides en poids	35 %	UNE-EN ISO 3251
Poids spécifique	0.80 – 0.90 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	12 – 18 m ² /l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Séchage total	4 – 6 heures à 23 °C et 55% d'humidité relative. Dépend de la température de l'air et de la ventilation.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f): 700 g/l (2010). Contient max. COV: 550 g/l

APPLICATION :

Entretien et rénovation des bois, notamment teck, bois exotiques et tropicaux sans vernissage. Particulièrement indiqué pour les meubles, sols et les structures extérieur en bois. Il peut également être utilisé à l'intérieur.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

HUILE DE TECK CLASSIQUE



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage d'ustensiles: SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS.

La surface à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc.

Bois très résineux, doivent d'abord être nettoyés avec SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS, SOLVANT UNIVERSEL, SOLVANT SANS ODEUR pour éviter les problèmes de séchage.

) Surfaces non peintes:

- Bois en général: Appliquer 1-2 couches avec un intervalle entre elles de 12-24 heures.

) Surfaces peintes:

- Enlever la peinture et le vernis par grattage ou ponçage jusqu'à leur élimination totale. Puis procéder comme pour les surfaces non peintes.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en plein soleil ou à haute température.
-) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 0.750 Litres; 4 Litres

STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégé contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>