



INFORMATION TECHNIQUE

ALBOR-AQUA



DESCRIPTION :

Laque synthétique brillante à base d'eau de haute qualité, réalisée à partir des résines alkydes avec polyuréthane. Ses propriétés sont similaires à la laque synthétique à base solvant.

Caractéristiques:

-) Haut pouvoir couvrant.
-) Ne jaunit pas.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Grande dureté, résistance aux rayures et aux chocs.
-) Résistant aux produits chimiques.
-) Résistant aux intempéries.
-) Sans odeur, respectueux avec l'environnement.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines alkydes avec polyuréthane.	
Couleur	Voir nuancier de couleurs ALBOR et système de colorimétrie DECO-COLOR.	
Luminosité	Brillant. 20°: > 75 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	55 % Blanc	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	40 % Blanc	UNE 48090
Viscosité	80 – 90 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.20 – 1.30 Kg./l (23 ± 2 °C) Blanc	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 7.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	12 – 16 m²/l et couche. Doivent se considérer les pertes d'applications, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	60 – 80 microns humides; 24 – 32 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	2 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010). Contient max. COV: 5 g/l

APPLICATIONS :

Décoration et protection des surfaces de fer, acier, bois, plâtre, machines, etc. Intérieurs comme extérieur, où nous souhaitons avoir une finition brillante.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

ALBOR-AQUA



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et imprimée adéquatement.

) Surfaces non peintes:

- Fer et acier: Imprimée avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA puis Appliquer deux couches d'ALBOR-AQUA comme finition.
- Plâtre, ciment, bois: Imprimée avec l'IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU puis Appliquer deux couches d'ALBOR-AQUA comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, supprimer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer deux couches d'ALBOR-AQUA comme finition.

Si vous voulez la teinter, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou lorsque la température du support est élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litres; 4 Litres

STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine sous abri, et les températures entre 5 °C y 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offre pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et environnement, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>