



INFORMATION TECHNIQUE

ALBORLAC AQUA



DESCRIPTION :

Emaux laque à base d'eau de haute qualité à partir des résines polyuréthane aliphatiques. Elle a les mêmes propriétés similaires à la laque synthétique à base du solvant.

Caractéristiques:

-) Séchage rapide.
-) Haut pouvoir couvrant.
-) Stable au jaunissement.
-) Excellent nivellement et brossabilité.
-) Grande dureté et résistance aux rayures et aux chocs.
-) Résistant aux produits chimiques.
-) Résistant aux intempéries.
-) Sans odeur, respectueux avec l'environnement.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines de polyuréthane aliphatiques.	
Couleur	Selon la carte des couleurs ALBOR et système de coloration DECO-COLOR.	
Luminosité	Satinée. 60°: 35-45 GU Mate. 60°: < 4 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	49 % Base P 36 % Base TR	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	34 % Base P 29 % Base TR	UNE 48090
Viscosité	90 – 95 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.15 – 1.25 Kg./l (23 ± 2 °C) Base P 1.05 – 1.15 kg./l (a 23 ± 2 °C) Base TR	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	12 – 16 m ² /l et couche. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	60 – 80 microns humides; 20 – 27 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 – 2 heures.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010). Contient max. COV: 5 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

ALBORLAC AQUA



APPLICATION :

Décoration et protection des surfaces du fer/acier, bois, plâtre, etc. tant aux intérieurs comme aux extérieurs, où nous voulez une grande dureté, la résistance à l'abrasion et la résistance aux produits d'entretien ménager. Pour la protection des portes, fenêtres, meubles, machines, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et imprimée adéquatement.

) Surfaces non peintes:

- Fer et acier: Imprimée avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches d'ALBORLAC AQUA comme finition.
- Plâtre, ciment, bois: Imprimée avec l'IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches d'ALBORLAC AQUA comme terminée.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, le supprimer totalement et procéder comme dans surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer deux couches d'ALBORLAC AQUA comme finition.

Si vous voulez couleur vous pouvez utiliser COLORANT D'EAU DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, maximum de 5%.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou la température du support élevé.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litres; 4 Litres

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

ALBORLAC AQUA



STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine sous le couverte, et les températures entre 5 °C y 35 °C et protégés contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offre pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>