



INFORMATION TECHNIQUE

BASE DECORATIVA PEINTURE DÉCORATIVE

DESCRIPTION :

Peinture de haute qualité pour la protection et la décoration des surfaces aux intérieures en une seule couche. Base pour effets décoratifs COSTA.

Caractéristiques:

-) Excellente nivellement.
-) Résistante aux alcalis.
-) Bonne adhérence.
-) Très faible tendance à couler.
-) Entièrement lavable après 15 jours d'application.
-) Pas d'éclaboussures.
-) Une seule couche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine vinyle-veova-acrylique.	
Solides en poids	62 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	42 %	UNE 48090
Viscosité	100 – 110 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.40 – 1.50 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 m ² /l avec un pouvoir couvrant de 98%.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
La résistance au frottement humide	Classe 2 (≥5 $\hat{m}$ et < 20 $\hat{m}$ à 200 rub UNE-EN ISO 11998)	UNE-EN 13300

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 1,1 g/l

APPLICATION :

Revêtement décoratif pour obtenir des effets.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: brosse ou au rouleau.

Dilution: Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage des outils: Eau.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

BASE DECORATIVA PEINTURE DÉCORATIVE

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

- Plâtre, ciment et de chaux: Fixer avec DECOKRIL RAPID ou DECOKRIL PIGMENTEED. Appliquer BASE DECORATIVA.
- Fer, acier: Imprimée avec PRIMAIRE POLYVALENT AQUA. Appliquer BASE DECORATIVA.
- Bois: Imprimée avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer BASE DECORATIVA.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou dans des températures élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commence la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 3 L.

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégés contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>