



## INFORMATION TECHNIQUE

### VENIS AQUA AMBAR



#### DESCRIPTION :

Vernis de haute qualité à base d'eau réalisé à partir de résines acryliques. Dureté extraordinaire appliqué sur les planchers, les meubles, etc. Avec filtre UV.

#### Caractéristiques:

- ) Ne modifie pas le grain naturel du bois.
- ) Excellent nivellement et brossage.
- ) Résistant aux rayures et aux chocs.
- ) Résistant aux produits de nettoyage.
- ) Séchage rapide.
- ) Haute dureté et élasticité.
- ) Sans odeur, respectueuse avec l'environnement.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                                   |                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Véhicule fixé                     | Résine acrylique.                                                                                          |                                                |
| Couleur                           | Selon la carte des couleurs VERNIS – LASUR.                                                                |                                                |
| Luminosité                        | Brillant. 60°: > 80 GU<br>Satiné. 60°: 35 – 45 GU<br>Mate. 60°: < 8 GU                                     | UNE-EN ISO 2813                                |
| Solides en poids                  | 37 % Brillant<br>36 % Satiné<br>40 % Mate                                                                  | UNE-EN ISO 3251                                |
| Solides en volume                 | 34 % Brillant<br>32 % Satiné<br>35 % Mate                                                                  | UNE 48090                                      |
| Viscosité                         | 75 – 85 KU (23 ± 2 °C)                                                                                     | UNE 48076                                      |
| Poids spécifique                  | 0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C)                                                                               | UNE-EN ISO 2811-1                              |
| pH                                | 8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)                                                                                     | UNE-EN ISO 787-9                               |
| Rendement théorique               | 12 – 16 m²/l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc. |                                                |
| Épaisseur                         | 60 – 80 microns humides; 20 – 26 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.            |                                                |
| Séchage                           | 30 – 60 minutes.                                                                                           | UNE 48301                                      |
| Repeindre                         | 3 heures.                                                                                                  |                                                |
| Solvant                           | Eau.                                                                                                       |                                                |
| Resistance à l'abrasion<br>Taber  | < 30 mg<br>(CS-17 – 1kg - 1000 cycles)                                                                     | UNE-EN ISO 7784-2                              |
| Réaction au feu                   | Classe M-1                                                                                                 | UNE 23727                                      |
| Réaction au feu                   | Bs1d0                                                                                                      | UNE-EN 13501-1:2007                            |
| Émissions dans l'air<br>intérieur | Classe A+                                                                                                  | Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011 |

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### VENIS AQUA AMBAR



Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contient max. COV: 40 g/l

#### APPLICATION :

Décoration et protection des surfaces en bois telles que des planchers, meubles, portes, stores, chaises, tables, etc.

#### MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Brosse, rouleau ou pistolet.  
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

La surface à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Bois: Appliquer une première couche diluée à 10%. L'application de couches successives avec une dilution à 5%. Ponçage conseillé entre les couches successives pour une meilleure adhérence.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, enlever complètement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncez et appliquez le vernis.

Il est généralement recommandé :

- ) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

#### PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de : 0.750 L; 4 L

#### STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en températures comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### VENIS AQUA AMBAR



#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>