



INFORMATION TECHNIQUE

VERNIS SYNTHÉTIQUE



DESCRIPTION :

Vernis synthétique de haute qualité à base de résines alkydes, pour la protection du bois en intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques:

-) Ennoblit le bois naturel.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Résistant aux intempéries.
-) Résistant à la fissuration et au jaunissement.
-) Haute dureté et élasticité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résines alkydes.	
Couleur	Selon la carte des couleurs VERNIS – LASUR.	
Luminosité	Brillant. 20°: >70 GU Satiné. 60°: 40-50 GU Mate. 85°: < 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	53 % Brillant 49 % Satiné 46 % Mate	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	50 % Brillant 45 % Satiné 42 % Mate	UNE 48090
Viscosité	65 – 75 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	0.85 – 0.95 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	12 – 16 m²/l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	60 – 80 microns humides; 30 – 40 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	4 – 6 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contient max. COV: 400 g/l

APPLICATION :

Teinte et vernissage des surfaces en bois, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, telles que les portes, fenêtres, stores, meubles, etc.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

VERNIS SYNTHÉTIQUE



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS.

La surface à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Bois: Appliquer une première couche diluée à 15-20%. L'application de couches successives avec une dilution à 5%. Ponçage entre les couches successives pour une meilleure adhérence. Pour une résistance maximale en extérieur, il est conseillé d'appliquer trois couches.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, enlever complètement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncez et appliquez le vernis.

Si vous souhaitez teinter, vous pouvez utiliser COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum 5%.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en plein soleil ou à hautes températures.
-) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 0.250 Litres; 0.750 Litres; 4 Litres

STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la fiche de données sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>