INFORMATION TECHNIQUE

DECO-METALLIC



DESCRIPTION :

Email acrylique de haute performance pour la protection de surfaces métalliques, obtenant une finition d'effet métallique.

Caractéristiques:

- Excellente adhérence aux substrats métalliques ferreux et non ferreux (fer, acier galvanisé, etc.), bois, etc.
- Haute durabilité à l'extérieur.
- Résistant à la corrosion et aux intempéries.
- Grande dureté, résistance aux rayures et aux chocs.
- Résistant aux produits chimiques.
- Excellent nivellement et brossage.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines acryliques.	
Couleur	Or 300, Cuivre 310, Argent 320.	
Luminosité	Satinée.	
Solides en poids	37 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	22 %	UNE 48090
Viscosité	55 – 65 KU (23 ± 2 ºC)	UNE 48076
Poids spécifique	0.85 – 0.95 Kg./l (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	16 – 20 m^2/l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	50 – 60 microns humides; 10 – 14 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aromatiques.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contient max. COV: 490 g/l

APPLICATION :

Décoration et protection des superficies en fer/acier, bois, plâtre, etc. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur où est souhaitée une finition avec un effet métallique.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMATION TECHNIQUE

DECO-METALLIC



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou au pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT ACRYLIQUE.

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et imprimée adéquatement.

- Surfaces non peintes:

  - Fer, acier et acier galvanisé : Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE si on désire une plus grande protection antirouille. Appliquer deux couches de DECO-METALLIC comme finition.
  - Plâtre, ciment, bois: Imprimer avec l'IMPRESSION MICROPOREUSE DECOLOR. Appliquer deux couches de DECO-METALLIC comme finition.

- Surfaces peintes:

  - Si la peinture est en mauvais état, supprimer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
  - Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer deux couches de DECO-METALLIC comme finition.

Il est généralement recommandé:

- Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- Déconseillé son application en plein soleil ou à température du support élevée.
- Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 0.250 Litres

STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine sous abri, et température entre 5 ºC y 35 ºC ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com