



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-QUARTZ

DESCRIPTION :

DECO-QUARTZ est un enduit monocouche pour réaliser des mosaïques extérieures, pour l'imperméabilisation et la décoration de façades, formulé à partir de résines acryliques et du quartz coloré au polyuréthane.

Caractéristiques:

-) Excellente durée de vie en extérieur.
-) Hydrofuge et imperméable à l'eau de pluie.
-) Bonne résistance mécanique.
-) Résistant à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.
-) Pigments stables et résistants à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Nuancier DECO-QUARTZ. Minimum de commande 300 kg. par couleur.	
Solides en poids	88 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	76 %	UNE 48090
Poids spécifique	2.00 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.5 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	3 – 5 Kg/m ² . Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Granulométrie	0,7 – 1,3 mm	
Séchage	2 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Solvant	Eau.	
Perméabilité à la vapeur d'eau	0.14 < sd (m) < 1.4 15 < V(g/m ² *jour) < 150 Classe II (Moyenne)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	0.1 ≤ w (Kg./m ² *h ^{0.5}) ≤ 0.5 Classe II (Moyenne)	UNE-EN 1062-3

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 5 g/l

APPLICATION :

DECO-QUARTZ est un enduit monocouche pour les mosaïques extérieures pour l'imperméabilisation et la décoration de façades.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-QUARTZ

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Truelle ou spatule.

Nettoyage d'ustensiles: Eau.

Rapport des proportions: Composant (A): 4 parts en poids
 Composant (B): 1 part en poids

1. Préparation du support

Peut s'utiliser sur tous types de supports, les surfaces peintes, plâtre, ciment, etc.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

2. Préparation du produit

Homogénéiser parfaitement les proportions du produit (A+B) avant utilisation avec un agitateur mécanique.

3. Application

Étaler à la truelle de manière uniforme et compacte, avec des mouvements de bas en haut qui s'étendent sur une couche d'épaisseur égale à la granulométrie du produit.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utiliser des produits avec protection ANTIMOISISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosset et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 20 Kg. (A) + 5 Kg (B).

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-QUARTZ

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>