



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-STOP ANTIGOTERAS-FIBRE



DESCRIPTION :

Revêtement élastomère d'étanchéité renforcé avec fibre de verre, idéal pour la protection et l'étanchéité des terrasses, toitures, façades, etc.

Caractéristiques:

-) Grande opacité.
-) Résistant au soleil et intempéries.
-) Parfaite élongation et résistance à la traction.
-) Faible absorption d'eau.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Résistant aux alcalis et aux intempéries.
-) Pigments stables et résistants à la lumière.
-) Bonne adhérence sur supports couramment utilisés dans la construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère styrène acrylique.	
Couleur	Rouge.	
Luminosité	Mate.	
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	52 %	UNE 48090
Viscosité	128 – 134 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.25 – 1.35 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	3 – 4 m ² /l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Rendement total	1.5 m ² /l.	
Épaisseur	500 – 650 microns humides; 260 – 335 microns secs comme finition.	
Séchage	2 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Allongement à la rupture	> 100%	UNE 53413
Résistance à la traction	3.50 MPa (50 kg/cm ²)	UNE 53413
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₃ (Faible)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W ₃ (Faible)	UNE-EN 1062-3

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 5 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-STOP ANTIGOTERAS-FIBRE



APPLICATION :

Revêtement imperméabilisant renforcé avec fibre de verre pour la protection en général de parements horizontaux et verticaux tels que terrasses, abris, toits, façades, etc. Décoration et protection contre les intempéries (sensibilité à l'eau et de résistance au vieillissement par rayonnement solaire) et les troubles du substrat en ce qui concerne la formation des fissures.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau ou rouleau.
Nettoyage des ustensiles et solvant: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Ciment et Béton: Attendre son séchage total (environ 25-30 jours). Appliquer comme IMPRESSION DE SOLS AQUA ou DECOKRIL RAPID. Comme deuxième alternative d'impression préliminaire, appliquer une première couche de DECO-STOP ANTIGOTERAS-FIBRE dilué à 15 % avec de l'eau. Les couches suivantes appliquer directement DECO-STOP ANTIGOTERAS-FIBRE.

Si vous voulez mettre des tuiles, carreaux, etc. sur DECO-STOP ANTIGOTERAS FIBRE déjà appliqué, il faut attendre une période de 20 jours.

En cas des fissures, trous ou copeaux, réparer avec un mortier ou avec un mélange de 1: 3 DECO-STOP ANTIGOTERAS-FIBRE et du sable.

S'il existe une formation de champignons ou algues, nettoyer préalablement.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonne condition, laver, poncer et appliquer DECO-STOP ANTIGOTERAS-FIBRE.
- Si existe une formation de champignons ou algues, nettoyer préalablement.
- En cas des fissures, des trous ou en copeaux, réparer avec mortier ou avec un mélange de 1: 3 DECO-STOP ANTIGOTERAS-FIBRE et de sable.

Si vous désirez teinter, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-STOP ANTIGOTERAS-FIBRE



En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec de l'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 4 Litres; 15 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégés contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>