INFORMATION TECHNIQUE

DECO-STOP ANTIGOTERAS



DESCRIPTION :

Revêtement élastomère d'étanchéité idéal pour la protection et l'étanchéité des terrasses, toitures, façades, etc.

Caractéristiques :

- Grande opacité.
- Résistent aux soleil et intempéries.
- Parfaite élongation et résistance à la traction.
- Faible absorption d'eau.
- Excellent nivellement et brossage.
- Résistant aux alcalis et aux intempéries.
- Pigments stables et résistants à la lumière.
- Bonne adhérence sur supports couramment utilisés dans la construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère styrène acrylique.	
Couleur	Rouge, Blanc, Gris et Vert.	
Luminosité	Mate.	
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	52 %	UNE 48090
Viscosité	128 – 134 KU (23 ± 2 ºC)	UNE 48076
Poids spécifique	1.25 – 1.35 kg/l (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement total	1.5 l/m^2. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	1000 – 1500 microns humides ; 500 – 750 microns secs comme finition.	
Séchage	2 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Allongement à la rupture	> 100%	UNE 53413
Résistance à la traction	3.50 MPa (35 kg/cm^2)	UNE 53413
Perméabilité à la vapeur d'eau	V_3 (Faible)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W_3 (Faible)	UNE-EN 1062-3

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 5 g/l

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone : +34 967 44 17 14
E-mail : dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMATION TECHNIQUE

DECO-STOP ANTIGOTERAS



APPLICATION :

Revêtement imperméabilisant pour la protection en général de parements horizontaux et verticaux tels que terrasses, couvertes, toits, façades, etc. Décoration et de protection contre les intempéries (sensibilité à l'eau et de résistance au vieillissement par rayonnement solaire) et les troubles du substrat en ce qui concerne la formation des fissures.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau ou rouleau.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

- Surfaces non peintes:

  - Ciment et Béton : Attendre son séchage total (environ 25-30 jours). Appliquer comme IMPRESSION DE SOLS AQUA. Comme deuxième alternative d'impression préliminaire, appliquer une première couche d'DECO-STOP ANTIGOTERAS dilué à 15 % avec de l'eau. Les couches suivantes appliquer directement DECO-STOP ANTIGOTERAS en intercalant la fibre de verre comme support structurel jusqu'à une épaisseur d'au moins 500 microns secs ou un rendement de 1.5 l/m^2.
    Si vous voulez mettre des tuiles, carreaux, etc. sur DECO-STOP ANTIGOTERAS déjà appliqué, il faut attendre une période de 15 jours.
    En cas de fissures, trous ou écaillage, réparer avec mortier ou avec un mélange de 1 : 3 DECO-STOP ANTIGOTERAS et sable.
    En cas de formation de champignons ou algues, nettoyer préalablement.

  - Métaux ferreux ou non ferreux: Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. Appliquer deux couches d'IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Les couches suivantes appliquer directement DECO-STOP ANTIGOTERAS en intercalant la fibre de verre comme support structurel jusqu'à une épaisseur d'au moins 500 microns secs ou un rendement de 1.5 l/m^2.

- Surfaces peintes:

  - Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
  - Si la peinture est en bonne condition, laver, poncer et appliquer DECO-STOP ANTIGOTERAS.
  - En cas de formation de champignons ou algues, nettoyer préalablement.
  - En cas de fissures, trous ou caillage, réparer avec un mortier ou avec un mélange de 1 : 3 DECO-STOP ANTIGOTERAS et sable.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone : +34 967 44 17 14
E-mail : dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMATION TECHNIQUE

DECO-STOP ANTIGOTERAS



Si vous désirez colorer vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

- Appliquer entre 5 ºC et 35 ºC.
- N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à température élevée.
- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- En cas de contamination par moisissures ou algues:
  - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.
  - Utiliser des produits avec protection ANTI-MOISISSURE.
- En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
  - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% d'eau.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de : 4 L ; 15 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 ºC et 35 ºC, protèger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone : +34 967 44 17 14
E-mail : dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com