



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-SOLS AQUA



DESCRIPTION :

Peinture acrylique à l'eau pour la protection et la décoration de parkings, garages, entrepôts, installations sportives, etc., à faible trafic.

Caractéristiques:

-) Excellente adhérence sur supports en béton, ciment, etc.
-) Haute résistance aux produits chimiques (acides, bases, gazole, essence, etc.)
-) Haute résistance mécanique.
-) Extérieur et intérieur.
-) Revêtement anti-poussière.
-) Respectueux avec l'environnement.
-) Decolor système à teinter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Blanc, rouge oxyde, vert et gris (RAL 7004) et système de coloration DECO-COLOR.	
Luminosité	Satinée. 60°: 20-25 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	48 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	33 %	UNE 48090
Viscosité	90 – 100 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.15 – 1.25 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 10 m ² /l et couche. Doivent se considérées les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 120 microns humides; 33 – 40 microns sec par couche. Appliquer 2 couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Praticable	48 – 72 heures.	
Résistance à l'eau	À 7 jours.	
Taux de transmission de l'eau liquide	W ₃ (Faible)	UNE-EN 1062-3
Adhérence par traction	> 7 N/mm ² (plaque de ciment/7 jours à 23 °C/70 $\hat{m}$ secs)	UNE-EN ISO 4824
Resistance à l'abrasion Taber	< 70 mg (CS-17 - 1Kg. - 1000 cycles)	UNE-EN ISO 7784-2
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 45 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-SOLS AQUA



Tableau de résistance aux produits chimiques		
	1 heure	6 heures
Huile de moteur	R	R
Gas-oil	R	R
Essence	R	R
Acide sulfurique 10%	R	A
Acide chlorhydrique 10%	A	D
Ammoniac 25%	R	R
Hydroxyde de sodium 25%	R	R
Cétone d'éthyle de méthyle	R	A
L'hypochlorite de sodium 10%	R	R
Liquide de frein, essence	R	A

R: résistant; A: attaque; D: détruit

APPLICATION :

Peinture de sol, pour intérieur et extérieur, applicable sur sols en béton et ciment, parkings, garages, entrepôts, installations sportives, etc., avec le trafic de véhicules légers, où est nécessaire une résistance mécanique et chimique, évitant les émissions de solvants lors de mise en œuvre.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et imprimée adéquatement.

) Surfaces non peintes:

- Ciment, béton: Le béton doit être tout d'abord durci, pour cela 1 mois doit s'être écoulé depuis son application. Traiter la surface avec hydrochlorique acide (acide chlorhydrique) dilué à 10 – 15% pour neutraliser l'alcalinité de ciment, puis laver et laisser sécher. Appliquer une première couche IMPRESSION DE SOLS AQUA. Après 24 heures, appliquer deux couches de finition diluées à 5 – 10%.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonne condition, poncer et appliquer DECO-SOLS AQUA.

En général, il est recommandé:

) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-SOLS AQUA



-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 4 Litres; 15 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>