INFORMATION TECHNIQUE

DECOFIX



DESCRIPTION :

Impression acrylique de fines particules, avec un grand pouvoir de fixation et pénétration dans les substrats poreux, tels que le plâtre, brique, béton, etc. Il prévient l'érosion, prolongeant la vie du support.

Caractéristiques:

- Excellente adhérence aux substrats poreux.
- Grand pouvoir de pénétration dans les substrats poreux.
- Haut pouvoir de pénétration aux fonds pulvérulents.
- Excellente barrière aux efflorescences des substrats (anti-efflorescence).
- Absorption uniforme du substrat.
- Résistant à l'eau et aux intempéries.
- Substrats résistant aux alcalis.
- Extérieur et l'intérieur.
- Produit prêt à l'emploi - Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixe	Résine acrylique.	
Couleur	Incolore.	
Luminosité	-	
Solides en poids	13 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	11 %	UNE 48090
Poids spécifique	0.80 – 0.90 Kg./l (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	25 – 30 m^2/l et couche. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	15 – 30 minutes.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aromatiques.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/h): 750 g/l (2010). Contient max. COV: 750 g/l

APPLICATION :

Fixateur pénétrant sur substrats poreux, améliorant l'adhérence des couches successives de peinture et l'absorption uniforme du substrat, intérieur et extérieur. Fixateur transparent pour protection et étanchéité des surfaces en ciment, béton, brique, etc. Il prévient l'érosion, prolongeant la vie du support.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMATION TECHNIQUE

DECOFIX

Nettoyage d'ustensiles: SOLVANT ACRYLIQUE.

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc.

- Surfaces non peintes:

  - Plâtre "mort" ou poudreux, le ciment, la maçonnerie en général: Définissez la surface à peindre avec DECOFIX. Une fois sécher, appliquer le revêtement fini désiré.
  - Ciment, béton: Le béton doit d'abord être durci, pour cela, il doit avoir passé un mois après son application. Traiter la superficie avec de l'acide hydrochlorique (acide chlorhydrique) dilué à 10-15% pour neutraliser l'alcalinité du ciment, puis laver et laisser sécher. Appliquer une première couche de DECOFIX. Après 24 heures, appliquer deux couches de finition du produit souhaité.

- Surfaces peintes:

  - Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
  - Si la peinture est en bon état, laver, poncer et imprimer la surface avec DECOFIX. Une fois sec, appliquer le revêtement de finition désiré.

En général, il est recommandé:

- Appliquer entre 5 ºC et 35 ºC.
- Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou avec des températures élevées.
- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
  - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
  - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISISSURE.
- En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
  - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 1 Litre; 5 Litres; 20 Litres

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMATION TECHNIQUE

DECOFIX



STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 ºC et 35 ºC, et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com