



INFORMATION TECHNIQUE

DECOKRIL



DESCRIPTION :

Fixateur concentrée à base d'eau, avec une bonne capacité de fixation et pénétration dans les substrats détériorés pour améliorer l'adhérence et obtenir une absorption uniforme.

Caractéristiques:

-) Excellente adhérence aux substrats poreux.
-) Grande pouvoir de pénétration aux substrats poreux.
-) Haut pouvoir de pénétration aux fonds poudreux.
-) Absorption uniforme du substrat.
-) Résistant à l'eau et aux intempéries.
-) Résistant aux alcalis des substrats.
-) Extérieur et intérieur.
-) Anti-carbonatation.
-) Ecologique.
-) Sans solvants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Incolore.	
Solides en poids	50 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	50 %	UNE 48090
Poids spécifique	1.00 – 1.10 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	25 – 30 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 2 g/l

APPLICATION :

Fixation des murs, plafonds et certaines surfaces ou supports qui ont des difficultés d'adhérence ; intérieure et extérieure ; pour les peintures anciennes avant d'être peintes avec de la peinture à l'eau. Évite les différentes absorptions du support.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOKRIL



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau ou rouleau.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Diluer 1 partie de DECOKRIL avec 3-4 parties d'eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre "mort" ou poudreux, le ciment, la maçonnerie en général: Imprimer la surface à peindre avec DECOKRIL. Une fois séché, appliquer le revêtement de finition désiré.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et fixer la surface de la peinture avec DECOKRIL. Une fois séché, appliquer le revêtement fini désiré.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou avec des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commence la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litres; 5 Litres; 10 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protéger contre les intempéries.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOKRIL



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>