



INFORMATION TECHNIQUE

DECOKRIL PÉNÉTRANT



DESCRIPTION :

Fixateur acrylique à l'eau de fines particules, avec un bon pouvoir de fixation et pénétration en substrats poreux, tels que le plâtre ou le béton.

Caractéristiques:

-) Excellente adhérence sur substrats poreux.
-) Grand pouvoir de pénétration aux substrats poreux.
-) Haut pouvoir de consolidation des fonds poudreux.
-) Excellente barrière aux effets efflorescence des substrats (anti-efflorescence).
-) Uniforme absorption du substrat.
-) Résistant à l'eau et aux intempéries.
-) Substrats résistant aux alcalis.
-) Extérieur et intérieur.
-) Ecologique.
-) Sans solvants.
-) Produit prêt à l'emploi - Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Incolore.	
Solides en poids	12 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	12 %	UNE 48090
Poids spécifique	0.95 – 1.05 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	25 – 30 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

APPLICATION :

Fixateur pénétrant sur des substrats poreux améliorant l'adhérence des couches successives de peinture et en unifiant l'absorption du substrat à la fois intérieur et extérieur.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOKRIL PÉNÉTRANT



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Brosse ou rouleau.

Nettoyage d'ustensiles: Eau.

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre "mort" ou poudreux, le ciment, la maçonnerie en général: Définissez la surface à peindre avec DECOKRIL PÉNÉTRANT en deux couches. Une fois sécher, appliquer le revêtement fini désiré.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et fixer la surface de la peinture avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Une fois sécher, appliquer le revêtement fini désiré.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou dans des températures élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commence la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litres; 5 Litres; 10 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protèges contre les intempéries.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOKRIL PÉNÉTRANT



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>