



INFORMATION TECHNIQUE

DELUXE



DESCRIPTION :

Peinture DELUXE de haute qualité pour la protection et la décoration de surfaces intérieures en une seule couche.

Caractéristiques:

-) Haute opacité et blancheur.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Résistant aux alcalis.
-) Bonne adhérence.
-) Très faible tendance à couler.
-) Entièrement lessivable après 15 jours d'application.
-) Pas d'éclaboussures.
-) Une seule couche.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine vinyle-veova-acrylique.	
Couleur	Couleurs de la carte DELUXE.	
Luminosité	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	62 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	42 %	UNE 48090
Viscosité	100 – 110 KU (23 $\pm$ 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.40 – 1.50 Kg./l (23 $\pm$ 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 $\pm$ 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 m ² /l avec un pouvoir couvrant de 98%.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
La résistance au frottement humide	Classe 2	UNE-EN 13300

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 2,57 g/l

APPLICATION :

Protection et décoration intérieures où l'on souhaite une finition fine et de grande beauté avec une seule couche. Pour tous types de murs, plafonds des chambres, couloirs, et cuisines, etc.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DELUXE



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau ou au rouleau.

Dilution: Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage des outils: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et sans poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux: Imprimer avec DECOKRIL RAPID ou DECOKRIL PENETRANT. Appliquer DELUXE comme finition.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer DELUXE comme finition.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE AQUA. Appliquer DELUXE comme finition.
- Plâtre "morte" ou poudreux : Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer DELUXE comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer DELUXE.
- S'il y a une présence de moisissure ou algues, nettoyer préalablement.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosset et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DELUXE



PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 4 L; 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>