



INFORMATION TECHNIQUE

LAQUA S-R



DESCRIPTION :

Laque synthétique à séchage rapide pour applications industrielles, s'applique en 1 ou 2 composants selon les performances souhaitées.

Caractéristiques :

-) Séchage et durcissement rapides.
-) Haute résistance aux rayures et aux chocs.
-) Excellente résistance chimique (2 composants).
-) Grande résistance aux intempéries.
-) Excellente résistance au jaunissement.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines alkydes modifiées.	
Couleur	Système de coloration DECO-COLOR.	
Luminosité	Brillante. 20°: >75 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	55 % Base P 49 % Base TR	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	42 % Base P 46 % Base TR	UNE 48090
Viscosité	75 – 85 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.15 – 1.25 Kg./l (23 ± 2 °C) Base P 0.95 – 1.05 Kg./l (23 ± 2 °C) Base TR	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	12 – 16 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	60 – 80 microns humides; 30 – 40 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aromatiques.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contient max. COV: 400 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

LAQUA S-R



RÉSISTANCE CHIMIQUE 2 composants

1 heure exposition (cote 1-10 / 10 = meilleure), acier au carbone, durci 7 jours à température ambiante, épaisseur de film sec 70 µm.

Chimique	Classification
Diesel	10
Essence	8
Fluide hydraulique	10
Liquide de freins	9
Dissolvant MEK	8
Ammoniac 25%	10
Hydroxyde sodique 25%	10



APPLICATION :

Laque S-R industrielle pour machines en générales, structures métalliques, radiateurs, portes, aussi bien en métal qu'en bois, meubles, etc. avec un séchage entre 30 minutes et 1 heure.

Possibilité d'utiliser comme 1 et 2 composants selon la dureté souhaitée, la résistance chimique et la résistance à l'extérieur nécessaire.

Compatible avec le système de colorimétrie Decolor en deux bases (P et TR), pour la réalisation de couleurs sur place sans avoir besoin de grands stocks de couleurs. Avec les bases P et TR, ainsi que le catalyseur, nous obtenons des systèmes de polyuréthane aliphatique de 2 composants.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou au pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT UNIVERSEL.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et imprimées adéquatement.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

LAQUA S-R



Pour un système à 2 composants, ajouter entre 10 et 15% en poids de catalyseur.

) Surfaces non peintes:

- Fer et acier: Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE. Appliquer deux couches de LAQUE S-R comme finition.
- Plâtre, ciment, bois: Imprimée avec le l'IMPRESSION MICROPOREUSE. Appliquer deux couches de LAQUE S-R comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, supprimer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer deux couches de LAQUE S-R comme finition.

Il est généralement recommandé :

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou à température du support élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques : 0.750 Litres ; 4 Litres
Catalyseur : 250 ml

STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine sous abri, et températures entre 5 °C y 35 °C et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>