INFORMATION TECHNIQUE

FOND PROTECTEUR À L'EAU



DESCRIPTION :

Impression de haute qualité protectrice du bois, à partir des résines acryliques pour la protection en profondeur du bois.

Caractéristiques:

- Empêche l'absorption d'eau, humidité et régule la perméabilité à la vapeur d'eau du bois, éliminant la déformation et les fissures.
- Mettre en valeur les nœuds naturels du bois.
- Ne soulève pas les fibres du bois.
- Film microporeux.
- Perméable à la vapeur d'eau tenue dans le bois.
- Séchage rapide.
- Intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine acrylique.	
Couleur	Nuancier BARNIZ – LASUR.	
Luminosité	Satine	
Solides en poids	16 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	15 %	UNE 48090
Poids spécifique	0.95 – 1.05 Kg./l (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	>8.0 (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	10 – 12 m^2/l. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contient max. COV: 10 g/l

APPLICATION :

Traitement d'impression du bois pour le protéger des intempéries. Pénètre le bois et empêche l'absorption d'eau, humidité et régule la perméabilité du bois, éliminant la déformation et les fissures.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMATION TECHNIQUE

FOND PROTECTEUR À L'EAU



La surface à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc.

En FOND PROTECTEUR de bois coloré, le nombre des couches appliquées influencera sur la tonalité de la couleur obtenue.

Bois très résineux, doivent d'abord être nettoyés avec SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS, SOLVANT UNIVERSEL, SOLVANT SANS ODEUR pour éviter les problèmes de séchage.

- Surfaces non peintes:

  - Bois en général: Appliquer 1-2-3 couches de FOND PROTECTEUR À L'EAU avec un intervalle de 4 – 6 heures et en ponçant légèrement entre les couches.

- Surfaces peintes:

  - Enlever la peinture et le vernis grattage ou ponçage jusqu'à leur élimination totale. Puis procéder comme les surfaces non peintes.

Il est généralement recommandé:

- Appliquer entre 5 ºC et 35 ºC.
- Il est déconseillé d'appliquer en plein soleil ou à haute température.
- Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litres; 4 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 ºC et 35 ºC, et protèger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com