



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION HAUTE ADHÉRENCE - MULTISURFACES



DESCRIPTION :

Impression multi-surfaces à base d'eau pour intérieur et extérieur, facilite l'adhérence des couches postérieures sur verre, carrelage, faïence, sol vitrifié, PVC, bois, acier galvanisé, aluminium, certaines matières plastiques, etc.

Caractéristiques :

-) Excellente adhérence sur supports difficiles tels que le verre, carrelage, faïence, sol vitrifié, PVC, bois, acier galvanisé, aluminium, certaines matières plastiques, etc.
-) Isolation des nœuds et blocage des tanins dans les bois et bois tropicaux.
-) Grande résistante à l'eau aux intempéries. Ne jaunit pas.
-) Excellente nivellement et brossage.
-) Haute dureté et résistance aux rayures.
-) Un seul composant.
-) Séchage rapide.
-) Extérieur et intérieur.
-) Ecologique.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines acryliques.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	47 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	31 %	UNE 48090
Viscosité	85 – 95 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.15 – 1.25 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	< 6.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	12 – 16 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	60 – 80 microns humides ; 19 – 25 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 40 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION HAUTE ADHÉRENCE - MULTISURFACES



Adhésion / Test cour de treillis UNE-EN ISO 2409		
Surface	Détails	Résulta
Carrelage	50 µm secs appliquée directement ; 7 jours à une température ambiant	0/0/0
Galvanisé	50 µm secs appliquée directement ; 7 jours à une température ambiant	0/0/0
Aluminium	50 µm secs appliquée directement ; 7 jours à une température ambiant	0/0/0
PVC	50 µm secs appliquée directement ; 7 jours à une température ambiant	0/0/0

APPLICATION :

Impression multi-surfaces à base d'eau, pour faciliter l'adhérence des couches postérieures sur verre, carrelage, faïence, sol vitrifié, PVC, bois, acier galvanisé, aluminium, certaines matières plastiques, etc. ; indiqué pour intérieur et extérieur.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Ustensiles de nettoyage et solvant: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.

) Surfaces non peintes:

- PVC et plastiques : Ponçage préalable avant d'appliquer le produit afin de faciliter l'adhérence. Appliquez ensuite deux couches sans dilution. Il est recommandé de faire un test d'adhérence tenant compte des différents types de plastiques existants sur le marché.
- Verre, carrelage, faïence, sol vitrifié, etc. : Appliquer deux à trois couches du produit non dilué. Il est recommandé de faire un test d'adhérence sur les surfaces vitrifiées ou très peu poreuses.
- Bois : Appliquer deux à trois couches du produit non dilué.
- Acier galvanisé, aluminium : Appliquer deux à trois couches du produit non dilué. Il est recommandé de faire un test d'adhérence sur les surfaces vitrifiées ou très peu poreuses.
- Ciment, béton : Le béton doit d'abord être durci, pour cela il doit avoir passé au moins de 1 mois depuis son application. Traiter la surface avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10 – 15% pour neutraliser l'alcalinité du ciment, puis laver et laisser sécher. Appliquez deux couches non diluées de l'impression haute adhérence.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION HAUTE ADHÉRENCE - MULTISURFACES



) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, supprimer la totalement et procéder comme pour surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer IMPRESSION HAUTE ADHÉRENCE - MULTISURFACES.

Si vous souhaitez la teinter, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum 5%.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou si la température du support est élevé.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques : 750 ml ; 4 L

STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine sous abri, et les températures entre 5 °C y 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>