



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION ANTI-HUMIDITÉ AQUA



DESCRIPTION :

Impression à base d'eau imperméabilisante de l'humidité et efflorescence.

Caractéristiques:

-) Empêche le passage de l'humidité.
-) Excellente adhérence sur les matériaux de construction.
-) Très bonne résistance aux alcalis.
-) Lessivable.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Séchage rapide.
-) Sans odeur, respectueux avec l'environnement.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines spéciales.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate.	
Solides en poids	75 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	62 %	UNE 48090
Viscosité	112 – 118 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.35 – 1.45 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	6 – 8 m ² /l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	125 – 175 microns humides; 75 – 110 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Allongement à la rupture	130%	UNE 53413
Résistance à la traction	1.50 MPa (15 kg/cm ²)	UNE 53413
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III (Faible)	UNE-EN ISO 7783-2
L'absorption d'eau	4 % environ	à 48 heures

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0.5 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION ANTI-HUMIDITÉ AQUA



APPLICATION :

Imperméabilisante de l'humidité et des efflorescences, agissant comme une barrière qui empêche le passage de l'humidité comme conséquence des filtrations, fuites, la pluie, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, efflorescences, etc.

) Surfaces non peintes:

- Maçonnerie Générale: Appliquer une première couche diluée à 5% avec eau. Après 24 heures, appliquer une deuxième couche pure ou diluée au maximum 5%. Comme finition utiliser le produit que vous voulez.

) Surfaces peintes:

- Dans la plupart des cas, la vieille peinture est en mauvais état, avec des cloques, de salpêtre, de la rouille, etc. Dans ce cas, nous vous recommandons d'enlever complètement la vieille peinture et procéder comme pour les surfaces non peintes.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosset et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec de l'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litres; 4 Litres

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION ANTI-HUMIDITÉ AQUA



STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine sous abri, et à températures entre 5 °C y 35 °C et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>