



INFORMATION TECHNIQUE

LASURE BOIS



DESCRIPTION :

Lasur de haute qualité, protecteur du bois, à partir des résines synthétiques, filtre solaire UV, pour la protection et la décoration du bois exposé aux intempéries.

Caractéristiques:

-) Mettre en valeur le grain naturel du bois.
-) Contient filtre solaire UV.
-) Ne soulève pas la fibre du bois.
-) Film microporeux.
-) Perméable à la vapeur d'eau tenue dans le bois.
-) Ne fissure pas le bois, ni se fissure.
-) Séchage rapide.
-) Intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine synthétique.	
Couleur	Nuancier BARNIZ – LASUR.	
Brillance	Satine.	
Solides en poids	32 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	29 %	UNE 48090
Viscosité	35 – 45 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	0.80 – 0.90 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	12 – 14 m ² /l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Epaisseur	70 – 80 microns humides; 20 – 23 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme de finition.	
Séchage total	4 – 6 heures à 23 °C et 55% d'humidité relative. Dépend de la température de l'air et de la ventilation.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f): 700 g/l (2010). Contient max. COV: 500 g/l

APPLICATION :

Décoration et protection du bois exposé aux intempéries. Pénètre dans le bois, mettant en évidence ses veines naturelles.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

LASURE BOIS



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT SANS ODEUR.

La surface à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc.

Dans le cas de LASUR BOIS coloré, le nombre des couches appliquées influencera en tonalité de la couleur obtenue.

Bois très résineux, doivent d'abord être nettoyés avec SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS, SOLVANT UNIVERSEL, SOLVANT SANS ODEUR pour éviter les problèmes de séchage.

) Surfaces non peintes:

- Bois en général: Appliquer partiellement dilué à 5% avec SOLVANT SANS ODEUR, 3 couches de LASUR BOIS avec un intervalle de 24 heures en ponçant légèrement entre les couches.

) Surfaces peintes:

- Enlever la peinture et le vernis par ponçage jusqu'à leur élimination totale. Puis procéder comme les surfaces non peintes.

Si vous souhaitez teinté, vous pouvez utiliser COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en plein soleil ou à haute température.
-) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 0.250 Litres; 0.750 Litres; 4 Litres

STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>