



INFORMATION TECHNIQUE

MEMBRANA-PUR 3 G



DESCRIPTION :

Membrane polyuréthane élastique mono-composant, accessible, pour la protection et l'imperméabilisation des terrasses, toits, sols, etc. Parfaite adhérence et grand pouvoir de pénétration. Peinture avec protection contre moisissures et algues.

Caractéristiques :

-) Résistant aux intempéries et à la lumière du soleil.
-) Parfait allongement et résistance à la traction.
-) Faible absorption d'eau.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Résistant aux alcalis et aux agents atmosphériques.
-) Bonne adhérence aux supports normalement utilisés dans la construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Dispersion aqueuse d'un polyuréthane aliphatique.	
Couleur	Incolore, Rouge, Gris (S 4500-N), Blanc, Tuile.	
Luminosité	Satin	
Solides en poids	29 % Incolore ; 64 % Couleur	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	27 % Incolore ; 52 % Couleur	UNE 48090
Viscosité	95 – 105 KU (23 ± 2 °C) Incolore 115 – 120 KU (23 ± 2 °C) Couleur	UNE 48076
Poids spécifique	0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C) Incolore 1.25 – 1.35 kg/l (23 ± 2 °C) Couleur	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 7.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	1,5 l/m ² . Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	1500 microns humides; 400 microns secs comme finition.	
Séchage	2 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Allongement à la rupture	> 400%	UNE 53413
Résistance à la traction	4.00 MPa (40 kg/cm ²)	UNE 53413
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₃ (Faible)	UNE-EN ISO 7783-2

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

MEMBRANA-PUR 3 G



Taux de transmission de l'eau liquide	W ₃ (Faible)	UNE-EN 1062-3
---------------------------------------	-------------------------	---------------

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 50 g/l

APPLICATION :

Revêtement imperméable pour protéger les surfaces horizontales de types terrasses, toitures, etc. Grâce à sa grande élasticité qui empêche dans la plupart des cas, l'apparition de petites fissures ou brèches.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau ou rouleau.

Nettoyage d'ustensiles : Eau.

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

- Ciment, le béton : Le béton doit être sec et durci, pour cela 1 mois doit s'être écoulé depuis son application. Traiter la surface avec hydrochlorique acide (acide chlorhydrique) dilué à 10 – 15% pour neutraliser l'alcalinité du ciment, puis laver et laisser sécher. Appliquer une première couche comme primaire DECOKRIL RAPID ou d'IMPRESSION SOLS AQUA. Après 6 heures, appliquer MEMBRANA-PUR 3 G avec un rendement de 1,5 l/m².
- Verre, tuiles, carreaux de faïence, etc. : Appliquer DECOKRIL RAPID ou IMPRESSION SOLS AQUA non diluée. Sur surfaces vitrifiées avec peu de pores, il est recommandé de faire un test d'adhérence. Après 6 heures appliquer MEMBRANA-PUR 3 G avec un rendement de 1,5 l/m².

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

MEMBRANA-PUR 3 G



PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de : 4 L ; 15 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>