



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE ACRYLIQUE SOL



DESCRIPTION :

Peinture acrylique de sol à haute résistance à l'abrasion et à l'usure en évitant l'érosion et en prolongeant la vie de la chaussée. Elle a un bon ancrage et dureté.

Caractéristiques:

-) Excellente adhérence à des substrats de béton et d'asphalte.
-) Résistant à l'érosion et aux intempéries.
-) Excellente nivellement et brossage.
-) Haute dureté et résistance aux rayures.
-) Résistant aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine acrylique thermoplastique.	
Couleur	Blanche, rouge oxyde, vert et gris.	
Luminosité	Satinée. 60° : 5-10 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	68 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	51 %	UNE 48090
Viscosité	90 – 100 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.40 – 1.50 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	8 – 10 m ² /l et couche. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 125 microns humides; 51 – 64 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	6 heures.	
Praticable	48 heures.	
Adhérence par traction	> 6 N/mm ² (plaque de ciment/7 jours à 23 °C/100 $\hat{m}$ secs)	UNE-EN ISO 4824
Resistance à l'abrasion Taber	110 mg (CS-17 – 1 kg - 1000 cycles)	UNE-EN ISO 7784-2
Dureté Persoz	84 secondes (200 $\hat{m}$ humides / 7 jours à 23 °C)	UNE-EN ISO 1522
Test de glissage	Résistant au glissage avec une Classe 1	UNE ENV 12633:2003 Annexe A
Solvant	Solvant aromatique.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contient max. COV: 480 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE ACRYLIQUE SOL



APPLICATION :

Pour tous types de sol en béton ou de ciment des hangars industriels, entrepôts, parkings, supermarchés, etc. Elle peut également être utilisée en tant que peinture de signalisation.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Brosse, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des ustensiles et solvant: SOLVANT ACRYLIQUE.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc.

) Surfaces non peintes :

- Ciment, béton : Le béton doit d'abord être endurci, pour cela, il doit avoir passé un mois après son application.

Régulariser la porosité du support pour favoriser la pénétration et l'ancrage de la peinture par des moyens mécaniques.

Si ce n'est pas possible, traiter la superficie avec de l'acide hydrochlorique (acide chlorhydrique) dilué à 10-15% pour neutraliser l'alcalinité du ciment, puis laver et laisser sécher.

Appliquez une première couche comme impression diluée à 15 – 20% avec SOLVANT ACRYLIQUE ou utiliser IMPRESSION SOLS. Après 24 heures appliquer deux couches de finition diluée à 5 – 10%.

- Agglomérats d'asphalte : Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. Répétez au préalable pour détecter la possibilité de saignement. Appliquez deux couches de finition diluée à 5%.

) Surfaces peintes :

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer ACRYLIQUE SOL.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou dans des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE ACRYLIQUE SOL



PRESENTATION :

Récipients en métallique de : 4 L ; 15 L

STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protèges contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>