



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-800



DESCRIPTION :

Peinture acrylique, avec polyuréthane, de haute qualité. Pour la protection et la décoration de murs et plafonds intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques:

-) Finition parfaitement homogène.
-) Temps ouvert long – aucune marque de rouleau, garantissant l'absence de traces.
-) 2 en 1 : Impression + finition.
-) Haut pouvoir couvrant et mate profond (poché).
-) N'égoutte pas.
-) Perméable à la vapeur d'eau et imperméable à l'eau.
-) Résistant aux intempéries et à la lumière du soleil.
-) Résistant aux supports alcalins.
-) Bonne adhérence.
-) Entièrement lavable après 15 jours de l'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique + PU.	
Couleur	Blanc. Système colorimétrie DECO-COLOR.	
Luminosité	Mate. 85°: < 1 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	61 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	46 %	UNE 48090
Viscosité	126 – 130 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.35 – 1.45 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 m²/l. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 15 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-800



APPLICATION :

Peinture pour protection et décoration en extérieur et intérieur où une fine et très belle finition sont souhaitées. Mate profond (poché), pour murs et plafonds, les murs en placo, ciment et maçonnerie en générale. Du fait qu'il est imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau il est aussi idéal pour peindre des façades extérieures.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux : Appliquer deux couches de MATE D-800 comme finition dilué 5% avec de l'eau.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE D-800 comme finition dilué 5% avec de l'eau.
- Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE AQUA. Appliquer deux couches de MATE D-800 comme finition dilué 5% avec de l'eau.

) Surfaces peintes :

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE D-800.
- En cas de formation de moisissures ou algues, nettoyer préalablement.

Si vous voulez teinter le produit, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé d'appliquer en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utiliser des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sels):

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-800



- Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
- Rincer à l'eau.
- Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 4 Litres ; 14 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégé contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>