



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE DECOMAT



DESCRIPTION:

Peinture mate de haute qualité, fabriquée à partir de copolymères acryliques 100%, pour la protection et décoration des surfaces intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques:

-) Haut pouvoir couvrant et blancheur élevée.
-) Pas d'éclaboussures.
-) Ne jaunit pas.
-) Totalement imperméable à la pluie et perméable à la vapeur d'eau.
-) Résistant à la lumière du soleil et aux intempéries.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Bonne adhérence.
-) Totalement lavable après 15 jours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Base P – D – TR.	
Luminosité	Mate. 60°: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	66 – 60 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	39 – 51 %	UNE 48090
Viscosité	110 – 120 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.30 – 1.50 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 12 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	80 – 125 microns humides; 30 – 50 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₁ (Haute)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W ₂ (Moyenne)	UNE-EN 1062-3

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 1 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE DECOMAT



APPLICATION:

Peinture décorative et protectrice pour une utilisation extérieure et intérieure. On peut l'appliquer pour la protection et la décoration de plafonds, murs en plâtre, placoplâtre, ciment, etc. Idéal pour peindre les façades extérieures du fait son imperméabilité à l'eau de pluie et sa perméabilité à la vapeur d'eau. Peinture spécialement formulée pour les systèmes à teinter.

MODE D'EMPLOI:

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc. et imprimée adéquatement.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et chaux: Appliquer une première couche diluée à 15% avec de l'eau ou imprimé avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE DECOMAT BASE dilué à 10% avec de l'eau comme finition.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE DECOMAT BASE comme finition diluées à 10% avec de l'eau.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE DECOMAT BASE dilué 10% avec de l'eau comme une finition.
- Plâtre "mort" ou poudreux: Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches MATE DECOMAT BASE dilué 10% avec de l'eau comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvaise condition, éliminer totalement et procéder comme pour surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonne condition, laver, poncer et appliquer MATE DECOMAT BASE.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé d'appliquer en plein soleil ou à haute température.
-) Parfaitement homogénéiser le produit avant utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
 - Utiliser des produits de protection ANTI-MOISSISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE DECOMAT



- Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% d'eau.
- Rincer à l'eau.
- Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.

PRÉSENTATION:

Récipients en plastique: 0.750 Litres; 4 Litres; 15 Litres

STOCKAGE:

12 mois en emballage d'origine non ouvert, sous abri, température entre 5 °C et 35 °C et à l'abri des éléments.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>