



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE MONT BLANC



DESCRIPTION :

Peinture mate de haute qualité, à partir de copolymères acryliques 100%, pour la protection et la décoration de surfaces intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques :

-) Haut pouvoir couvrant et blancheur élevée.
-) N'éclaboussure.
-) Ne jaunit pas.
-) Totalement imperméable à pluie et perméable à la vapeur d'eau.
-) Résistante à la lumière du soleil et aux intempéries.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Bonne adhérence.
-) Totalement lavable après 15 jours.
-) Peinture avec protection contre moisissures et algues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN 13300
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	42 %	UNE 48090
Viscosité	112 – 118 KU (23 $\pm$ 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 kg/l (23 $\pm$ 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 $\pm$ 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	9 m ² /l. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I (Haute)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	Classe II (Moyenne)	UNE-EN 1062-3
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE MONT BLANC



Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Contient max. COV : 2,5 g/l

APPLICATION :

Peinture décorative et protectrice pour extérieur et intérieur. Pour la protection et la décoration de plafonds, murs du plâtre, placoplâtre, ciment, etc. idéale pour peindre les façades extérieures du fait de son imperméabilité à l'eau de pluie et sa perméabilité au vapeur d'eau intérieur.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles : Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes :

- Plâtre, ciment et de chaux : Appliquer une première couche diluée à 15% avec de l'eau ou de fixateur DECOKRIL PENETRANT. Appliquer deux couches de MATE MONT BLANC comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Fer, acier : Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE MONT BLANC comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE MONT BLANC comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Plâtre "mort" ou poudreux : Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE MONT BLANC comme finition diluée 5% avec de l'eau.

) Surfaces peintes :

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver et poncer et appliquer MATE MONT BLANC.

Si vous voulez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé :

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE MONT BLANC



- Rincer à l'eau.
- Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
- Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel) :
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique : 4 L ; 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine non ouvert, sous abri et température entre 5 °C et 35 °C et à l'abri des éléments.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>