



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE NIGER



DESCRIPTION :

Peinture mate de haute qualité à base de copolymères acryliques 100%, pour la protection et la décoration des murs difficiles à appliquer (chaux, gouttelette, plâtre, etc.). Créé une barrière au passage de l'eau, une bonne perméabilité de la vapeur d'eau et évite l'écaillage et la fissuration des anciennes applications.

Caractéristiques:

-) Grand caractère hydrophobe.
-) Grande opacité et blancheur.
-) Résistant aux intempéries et à la lumière du soleil.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Résistant aux alcalis.
-) Bonne adhérence.
-) Très faible tendance à couler.
-) Entièrement lavable après 15 jours depuis son application.
-) Extérieur et intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN 13300
Solides en poids	66 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	42 %	UNE 48090
Viscosité	114 – 120 KU (23 $\pm$ 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.55 – 1.65 Kg./l (23 $\pm$ 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 $\pm$ 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	7,5 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 2	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I (Haute)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	Classe II (Moyenne)	UNE-EN 1062-3
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE NIGER



Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

APPLICATION :

Décoration des intérieurs et extérieurs difficiles à appliquer, comme de la chaux, gouttelette, plâtre, etc. où l'on souhaite obtenir des propriétés hydrophobes.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux: Appliquer une première couche diluée à 15% avec de l'eau ou bien le fixateur DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE NIGER comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE NIGER comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE NIGER comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Plâtre "mort" ou poudreux : Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE NIGER comme finition diluée 5% avec de l'eau.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE NIGER.

Si vous désirez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE NIGER



- Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
- Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 4 L; 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>