



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE STELLA



DESCRIPTION :

Peinture mate de haute qualité, pour la protection et la décoration des surfaces intérieures et extérieures. Finition sans reflets ni marques de rouleau. Blancher exceptionnelle, indiquée là où une plus grande luminosité est requise.

Caractéristiques :

-) Haut pouvoir couvrant.
-) Perméable à la vapeur d'eau et imperméable à l'eau.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Très faible tendance à couler.
-) Entièrement lavable après 15 jours de son application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère de vinyle.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN 13300
Solides en poids	63 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	41 %	UNE 48090
Viscosité	115 – 120 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	7 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 2	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

APPLICATION :

Protection et décoration d'extérieurs et intérieurs. Pour les plafonds et les murs de plâtre, ciment, béton et maçonnerie en général. Finition sans reflets ni marques de rouleau. Blancher exceptionnelle, indiquée là où une plus grande luminosité est requise.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE STELLA



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

o Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux: Imprimer avec DECOKRIL RAPID ou DECOKRIL. Comme finition deux couches MATE STELLA à 5-10% dilué avec de l'eau.
- Fer et acier: Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA ou IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR. Appliquer deux couches MATE STELLA diluée à 5-10% avec de l'eau comme finition.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE ou IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE STELLA dilué à 5-10% avec de l'eau comme finition.
- Plâtre "mort" ou poudreux: Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches MATE STELLA à 5-10% dilué avec de l'eau comme finition.

o Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE STELLA.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-] Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-] N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-] Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-] En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISSURE.
-] En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosset et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE STELLA



PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de : 4 L ; 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>