



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATINÉ MONTREAL



DESCRIPTION :

Peinture satinée pour protéger et décorer les surfaces extérieures et intérieures. Bonne relation qualité / prix.

Caractéristiques :

-) Grande opacité et blancheur sans jaunissement.
-) Bonne résistance aux intempéries et des milieux alcalins.
-) Excellente nivellement et brochabilité.
-) Bonne adhérence, souplesse et élasticité.
-) Soyeux au toucher.
-) Très faible tendance à couler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère de vinyle.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Satinée G2a. 60°: <10	UNE-EN 13300
Solides en poids	46 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	33 %	UNE 48090
Viscosité	100 – 106 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.20 – 1.30 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	6,5 m²/l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 15 g/l

APPLICATION :

Décoration et protection de surfaces extérieures et intérieures, où l'on désire une finition satin d'une qualité extraordinaire. Application en murs, plafonds enduits, et murs avec une finition enduit de ciment.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATINÉ MONTREAL



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des ustensiles et solvant: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et chaux: Appliquer DECOKRIL PÉNÉTRANT de préférence ou une première couche de SATINÉ MONTRÉAL diluée à 10 – 15% avec de l'eau. Appliquer deux couches de SATINÉ MONTRÉAL diluées à 5% avec de l'eau comme finition.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de SATINÉ MONTRÉAL diluées à 5% avec de l'eau comme finition.
- Bois: Imprimée avec IMPRESSION MICROPOREUSE DECOLOR ou IMPRESSION MICROPOREUSE AQUA. Appliquer deux couches de SATINÉ MONTRÉAL diluées à 5% avec de l'eau comme finition.
- Plâtre "mort" ou poudreux: Imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de SATINÉ MONTRÉAL diluées à 5% avec de l'eau comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer deux couches diluées à 5% avec de l'eau comme finition.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATINÉ MONTREAL



- Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 L ; 4 L ; 9 L ; 15 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la fiche de données sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>