



INFORMATION TECHNIQUE

REVÊTEMENT LISSE



DESCRIPTION :

Revêtement lisse pour la protection et la décoration des façades.

Caractéristiques:

-) Bon pouvoir de couvrante et de remplissage.
-) Imperméable, transpirante.
-) Excellente nivellement et brochabilité.
-) Résistant à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.
-) Pigments stables et résistants à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère styrène acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate. 60°: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	70 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	47 %	UNE 48090
Viscosité	115 – 121 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.65 – 1.75 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	7 – 9 m ² /l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	110 – 140 microns humides; 52 – 66 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
La résistance au frottement humide	Classe 2	UNE-EN 13300
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe II (Moyenne)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	Classe II (Moyenne)	UNE-EN 1062-3
Classification	EN 1062-1 G ₃ E ₂ S ₁ V ₂ W ₂ A ₀ C ₀	UNE-EN 1062-1

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 8.5 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

REVÊTEMENT LISSE



APPLICATION :

Le revêtement lisse pour la protection et la décoration de tous les types de surfaces de béton, la maçonnerie extérieure, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Brosse, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux: Fixé avec DECOKRIL o DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquez REVÊTEMENT LISSE par finition.
- Fer, acier: Imprimer avec PRIMAIRE ANTI-ROUILLE DECOLOR o PRIMAIRE POLYVALENT o PRIMAIRE POLYVALENT AQUA. Appliquez REVÊTEMENT LISSE par finition.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU o IMPRESSION MICROPOREUSE. Appliquez REVÊTEMENT LISSE par finition.
- Plâtre "morte" ou en poudre: Fixé avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquez REVÊTEMENT LISSE par finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non pintades.
- Si la peinture est en bonne condition, laver, poncer et appliquer deux couches de REVÊTEMENT LISSE comme finition. Pour une meilleur et majeur constance et de durabilité du revêtement, nous recommandons appliquer premièrement le support avec DECOKRIL PENETRANT.

Si vous voulez couleur vous pouvez utiliser COLORANT D'EAU DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou dans des températures élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commence la peinture.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

REVÊTEMENT LISSE



- Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 4 litres; 14 litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégés contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la fiche de données sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>