



INFORMATION TECHNIQUE

SINTRA



DESCRIPTION :

Vernis intérieur-extérieur de haute qualité à base d'eau, formulé à partir de dispersion de copolymère d'huile modifiée acrylique, de résines de polyuréthane et de cire. Dureté extraordinaire, applicable sur les sols, les meubles, etc.

Caractéristiques:

-) Ne modifie pas la couleur naturelle du bois.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Résistant aux rayures et aux chocs.
-) Résistant aux produits nettoyage.
-) Séchage rapide.
-) Haute dureté et d'élasticité.
-) Sans odeur, respectueux avec l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Dispersion de copolymère d'huile modifiée acrylique, de résines de polyuréthane et de cire.	
Couleur	Selon le nuancier de couleurs VERNIS – LASUR. Blanc.	
Luminosité	Brillant. 60°: > 70 GU Satiné. 60°: 20 – 30 GU Mate. 60°: < 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	34 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	28 %	UNE 48090
Viscosité	Incolore: 65 – 75 KU (23 ± 2 °C) Blanc: 75 – 85 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	Incolore: 1.00 – 1.10 Kg./l (23 ± 2 °C) Blanc: 1.15 – 1.25 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	12 – 16 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	60 – 80 microns humides; 20 – 26 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	3 heures.	
Resistance à l'abrasion Taber	< 20 mg (CS-17 - 1Kg. - 1000 cycles)	UNE-EN ISO 7784-2
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

SINTRA



Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011
--------------------------------	-----------	--

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contient max. COV: 100 g/l

APPLICATION :

Décoration et protection des surfaces en bois telles que les planchers, meubles, portes, stores, chaises, tables, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

La surface à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Bois: Appliquer une première couche de SINTRA diluée à 10%. L'application de couches successives de dilution à 5%. Il est recommandé de poncer entre couches successives pour une meilleure adhérence.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, enlever complètement et procéder comme dans les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncez et appliquez le vernis.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litres; 4 Litres

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

SINTRA



STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>