



INFORMATION TECHNIQUE

SUPREM – ENVIRONNEMENT SAIN



DESCRIPTION :

SUPREM est une peinture pouvant contribuer à la réduction de la teneur en formaldéhyde présent dans l'atmosphère intérieure des résidences. SUPREM est un revêtement de haute qualité qui purifie l'air que nous respirons. La réaction ne libère pas de substances toxiques mais au contraire "propre".

Caractéristiques :

-)] La technologie de réduction du formaldéhyde contribue à améliorer la qualité de l'air respiré dans les environnements internes provenant d'autres sources, telles que l'isolation, les tapis, les portes et les tissus.
-)] La technologie de réduction du formaldéhyde a été testée par des laboratoires indépendants. (Après 24 heures, il réduit 97% du formaldéhyde présent dans l'environnement, contre 29% d'une peinture standard).
-)] Grand pouvoir d'opacité.
-)] Résistante aux intempéries et aux rayons du soleil.
-)] Excellente nivellement et brochabilité.
-)] Bonne adhérence.
-)] Entièrement lavable après 15 jours de son application.
-)] Sans odeur, vous pouvez utiliser l'espace peint juste après.
-)] Très faible tendance à couler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN 13300
Solides en poids	54 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	40 %	UNE 48090
Viscosité	106 – 112 KU (23 $\pm$ 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.25 – 1.35 kg/l (23 $\pm$ 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.5 (23 $\pm$ 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	10 – 11 m ² /l. Doivent se considérer des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	90 – 100 microns humides; 36 – 40 microns sec.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
La résistance au frottement humide	>20000 cycles de lavage humide	DIN 53778
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

SUPREM – ENVIRONNEMENT SAIN



Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 1 g/l

APPLICATION :

Peinture pour réduire le formaldéhyde présent dans les résidences et améliorer la qualité de l'air intérieur de:

-) Résidentiel, centres commerciaux, centres de travail.
-) Écoles, crèches, terrains de jeux.
-) Installations sportives, salles de billard et vestiaires.
-) Marchés, industries agro-alimentaires et entrepôts.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Brosse, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

-) Surfaces non peintes:
 - Plâtre, ciment et de chaux: Imprimée avec DECOKRIL PENETRANT. Appliquer SUPREM en finition diluée à 5% avec de l'eau.
 - Fer, acier: Imprimée avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer SUPREM en finition diluée à 5% avec de l'eau.
 - Bois: Imprimée avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer SUPREM en finition diluée à 5% avec de l'eau.
 - Plâtre "morte" ou pulvérulent: Fixer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer SUPREM en finition diluée à 5% avec de l'eau.
-) Surfaces peintes:
 - Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
 - Si la peinture est en bon état, laver et poncer et appliquer SUPREM.

Si vous voulez couleur vous pouvez utiliser COLORANT D'EAU DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

SUPREM – ENVIRONNEMENT SAIN



-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou dans des températures élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commence la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 4 L; 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protèges contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>