



INFORMATION TECHNIQUE

COLORANT UNIVERSEL



DESCRIPTION :

Dispersion de pigment à haute concentration avec un grand pouvoir colorant.

Caractéristiques:

-) Grand pouvoir colorant.
-) Haute compatibilité tant qu'au milieu aqueux comme au solvant.
-) Tous les colorants COLORANT UNIVERSEL sont exempts de COV et APEO, conforme aux dernières exigences environnementales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Nom	Couleur	Poids spéc. (Kg./l)	Résistance à la lumière du pigment. Complete (1-8)	Résistance à la lumière du pigment. Réduit (1-8)	Résistance aux intempéries du pigment. Complete (1-5)	Résistance aux intempéries du pigment. Réduit (1-5)	Résistance à la chaleur du pigment. (°C)
JAUNE CITRON	Jaune P. YELLOW 3	1.15	7-8	7-8	4-5	4	200
JAUNE REEL	Jaune P. YELLOW 83	1.34	7-8	6-7	4-5	3	140
JAUNE ROUILLE	Jaune Rouille P. YELLOW 42	1.56	8	8	5	5	180
ROUGE	Rouge P. RED 112	1.10	8	6	4-5	3	180
ROUGE ROUILLE	Rouge Rouille P. RED 101	1.55	8	8	5	5	200
BLEU	Bleu P. BLUE 15:3	1.10	8	8	5	4-5	200
VERT	Vert P. GREEN 7	1.18	8	8	5	4-5	200
NOIR	Noir P. BLACK 7	1.16	8	8	5	5	200

APPLICATION :

Coloration de tout type de peintures à base aqueuse ou solvant.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage d'ustensiles: Eau.

Quantité maximale recommandée par pot: maximum 10%.

En général, il est recommandé:

-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

COLORANT UNIVERSEL



PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 0.125 Litres; 0.250 Litres

STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>