



INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ AQUA AMBAR



DESCRIPCIÓN:

Barniz en base acuosa de alta calidad a partir de resinas acrílicas. Extraordinaria dureza, aplicable sobre suelos, muebles, etc. Con filtro UV.

Características:

-) No modifica el veteado natural de la madera.
-) Excelente nivelación y brochabilidad.
-) Resistente al rayado y a los golpes.
-) Resistente a productos de limpieza.
-) Rápido secado.
-) Alta dureza y elasticidad.
-) Sin olor, respetuoso con el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas acrílicas.	
Color	Según carta de colores BARNIZ – LASUR.	
Brillo	Brillo. 60°: > 80 GU Satinado. 60°: 35 – 45 GU Mate. 60°: < 8 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	37 % Brillo 36 % Satinado 40 % Mate	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	34 % Brillo 32 % Satinado 35 % Mate	UNE 48090
Viscosidad	75 – 85 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	12 – 16 m²/l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	60 – 80 micras húmedas; 20 – 26 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	3 horas.	
Disolvente	Agua.	
Resistencia a la abrasión Taber	< 30 mg (CS-17 – 1 kg – 1000 ciclos)	UNE-EN ISO 7784-2
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Emisiones en el aire interior	Clase A+	Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ AQUA AMBAR



Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 40 g/l

APLICACIÓN:

Decoración y protección de superficies de madera como suelos, muebles, puertas, persianas, sillas, mesas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

) Superficies no pintadas:

- Madera: Aplicar una primera capa diluida al 10%. Aplicar las sucesivas capas diluyendo al 5%. Es conveniente ir lijando entre las sucesivas capas para una mayor adherencia.

) Superficies pintadas:

- Si el barniz está en mal estado, eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si el barniz está en buenas condiciones, lijar y aplicar el barniz.

En general se recomienda:

) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.

) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0.750 L; 4 L

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ AQUA AMBAR



INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>