



INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASICO PINTURA DECORATIVA

DESCRIPCIÓN:

CLASICO es una pintura decorativa interior mate con efectos, fácil de aplicar en 2 capas.

Con su amplia gama de colores, CLASICO encaja realmente en todo tipo de interiores.

DATOS TÉCNICOS:

pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	Primera capa BASE DECORATIVA: 8 m ² /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc. Terminación CLASICO: 1,2 Kg./10 m ²	
Disolvente	Agua.	
Emisiones en el aire interior	Clase A+	Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/k): 100 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 30 g/l

APLICACIÓN:

Revestimiento decorativo para la obtención de efectos.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo y espátula.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

1. Preparación del soporte

Se puede usar sobre cualquier tipo de soporte, superficies pintadas, yeso, paredes de cartón-yeso, paramentos con revocos o enlucidos de cemento, etc.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente con SELLADORA, SELLADORA AQUA, DECOKRIL PENETRANTE o DECOKRIL.

En superficies con mala adherencia (paredes pulverulentas, superficies con poco poro, etc.) es conveniente aplicar DECOKRIL PENETRANTE inicialmente para aumentar la adherencia.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a temperaturas del soporte elevadas.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASICO PINTURA DECORATIVA

) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

2. Aplicación

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Aplicar la primera capa teñida BASE DECORATIVA, sobre paredes adecuadamente preparadas, con un rodillo de pintura de pelo corto a $\pm 8 \text{ m}^2/\text{l}$.

3. Acabado

Cuando la primera capa está seca (12 horas), aplique con un acabado CLASICO (cepillo plano) a $\pm 120 \text{ g/m}^2$ con movimientos regulares de cruce y un toque regular.

Cuando el acabado comience a secarse (5 a 10 min), alise el acabado CLASICO con una espátula de plástico suave para resaltar el acabado exclusivo del producto.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 1 L.

ALMACENAMIENTO:

12-24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario, pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>