INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-SUELOS AQUA INCOLORO



DESCRIPCIÓN:

Barniz protector impermeabilizante de superficies porosas y no porosas. Protege y decora suelos de terrazas, suelos de cemento u hormigón, pavimento impreso, tragaluz, ladrillo cara vista, piedra, etc.

Características:

- Excelente adherencia sobre sustratos de hormigón, cemento, superficies vitrificadas, etc.
- Exterior e interior.
- Impermeable.
- No altera el color del soporte una vez seco.
- Recubrimiento anti-polvo.
- Gran dureza y resistencia al rayado.
- Respetuoso con el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resina acrílica.	
Color	Transparente.	
Brillo	Brillante.	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	27 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	24 %	UNE 48090
Viscosidad	65 – 75 KU (23 ± 2 ºC)	UNE 48076
Peso específico	0.95 – 1.05 Kg./l (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.5 (a 23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	10 – 12 m^2/l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	80 – 100 micras húmedas; 20 – 24 micras secas por capa. Aplicar 3 capas como acabado.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	6 – 8 horas.	
Transitable	72 horas	
Resistencia al agua	A los 7 días.	
Índice de transmisión agua líquida	W_3 (Baja)	UNE-EN 1062-3
Adherencia por tracción	> 7 N/mm^2 (placa de cemento/7 días a 23 ºC/70 ⇑m secas)	UNE-EN ISO 4824
Resistencia a la abrasión Taber	< 20 mg (CS-17 – 1 Kg. – 500 ciclos)	UNE-EN ISO 7784-2
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 30 g/l

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-SUELOS AQUA INCOLORO



APLICACIÓN:

Recubrimiento protector impermeabilizante de superficies porosas y no porosas, tanto en exteriores como en interiores. Protege y decora suelos de terrazas, suelos de cemento u hormigón, pavimento impreso, tragaluz, ladrillo cara vista, piedra, etc.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Limpieza de utensilios: Agua.

PRODUCTO LISTO AL USO.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

- Superficies no pintadas:

  - Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación. Tratar la superficie con salfumán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación lavar y dejar secar. Aplicar como imprimación IMPRIMACION SUELOS AQUA. Posteriormente aplicar de dos a tres capas sin diluir.
  - Otras superficies: Aplicar como imprimación IMPRIMACION SUELOS AQUA. Posteriormente aplicar de dos a tres capas sin diluir. En superficies vitrificadas o con escaso poro se recomienda hacer una prueba de adherencia.

- Superficies pintadas:

  - Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
  - Si la pintura está en buenas condiciones, lijar y aplicar DECO-SUELOS AQUA INCOLORO.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC. La humedad relativa no deberá ser superior al 80%.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- El soporte deberá estar a temperatura superior al punto de rocío.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 4 Litros; 15 Litros

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-SUELOS AQUA INCOLORO



ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com