



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOKRIL ANCLAJE



DESCRIPCIÓN:

Imprimación fijadora granulada mezcla de copolímeros acrílicos y áridos seleccionados, con buen poder de fijación, penetración y resistencia a los álcalis. Facilita un perfecto anclaje entre el RUSTIK-COLOR o el DECO-RUSTIK y ciertos soportes que presentan dificultad de adherencia (yesos, pinturas, etc.); a la vez que evita las distintas absorciones del paramento.

DATOS TÉCNICOS:

Color	Líquido blanco lechoso.	
Sólidos en peso	66 %	UNE-EN ISO 3251
Peso específico	1.20 – 1.30 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

APLICACIÓN:

Fijación sobre cualquier tipo de soporte, superficies pintadas, yesos, cemento, etc., en interiores y exteriores, antes de aplicarles el DECO-RUSTIK o el RUSTIK-COLOR.

MODO DE EMPLEO:

Limpieza de utensilios: Agua. Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Aplicar sin dilución sobre la pared a tratar.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOKRIL ANCLAJE



- Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
- Aclarar con agua.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 10 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>