



INFORMACIÓN TÉCNICA

FONDO PROTECTOR MADERA



DESCRIPCIÓN:

Fondo protector de la madera de alta calidad para la protección en profundidad de la madera, tanto para interior como para exterior.

Características:

-) Evita la absorción de agua, humedad ambiental y regula la transpiración de la madera, eliminando deformación y agrietamientos.
-) Resalta el veteado natural de la madera.
-) No levanta repelo.
-) Película microporosa.
-) Transpirable al vapor de agua contenido en la madera.
-) Rápido secado.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas sintéticas.	
Color	Carta de colores BARNIZ – LASUR.	
Sólidos en peso	10 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	8 %	UNE 48090
Peso específico	0.75 – 0.85 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	10 – 12 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	4 – 6 horas a 23 °C y 55% de humedad relativa. Depende de la temperatura del aire y de la ventilación.	UNE 48301
Repintado	12 – 24 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/f): 700 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 700 g/l

APLICACIÓN:

Tratamiento impregnante de la madera para protegerla de la intemperie. Penetra en la madera y evita la absorción de agua, humedad ambiental y regula la transpiración de la madera, eliminando deformación y agrietamientos.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

FONDO PROTECTOR MADERA



MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

En FONDO PROTECTOR MADERA coloreado, el número de capas aplicadas influirá en la tonalidad del color obtenido.

Las maderas muy resinosas, deben limpiarse previamente con DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS, DISOLVENTE UNIVERSAL o DISOLVENTE SIN OLOR para evitar problemas de secado.

) Superficies no pintadas:

- Madera en general: Aplicar 1-2-3 capas de FONDO PROTECTOR MADERA con un intervalo entre ellas de 12 – 24 horas y lijando suavemente entre capas.

) Superficies pintadas:

- Eliminar pinturas y barnices decapando o lijando hasta su total eliminación. A continuación proceder como en superficies no pintadas.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 0.250 Litros; 0.750 Litros; 4 Litros

ALMACENAMIENTO:

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>