INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA LÍNEA DEPORTIVA



DESCRIPCIÓN:

Pintura al agua para la protección y decoración de instalaciones deportivas.

Características:

- Excelente adherencia sobre sustratos de hormigón, cemento, etc.
- Alta resistencia mecánica.
- Exterior e interior.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
- Pigmentos estables y resistentes a la luz.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Copolímero estireno acrílico.	
Color	Rojo óxido, Verde, Azul (RAL 5015).	
Brillo	Mate. 60º: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	60 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	43 %	UNE 48090
Viscosidad	100 – 106 KU (23 $\pm$ 2 ºC)	UNE 48076
Peso específico	1.30 – 1.40 Kg./l (23 $\pm$ 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 $\pm$ 2 ºC)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	7 – 10 m^2/l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	100 – 140 micras húmedas; 45 – 60 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Transitable	48 – 72 horas.	
Disolvente	Agua.	
Resistencia al frote húmedo	Clase 1	UNE-EN 13300

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 2 g/l

APLICACIÓN:

Pintado tanto en interiores como en exteriores de instalaciones deportivas.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA LÍNEA DEPORTIVA



MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

- Superficies no pintadas:

  - Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación. Tratar la superficie con salfumán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación lavar y dejar secar. Aplicar una primera capa como imprimación de IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA o DECOKRIL RAPID. Transcurridas 24 horas aplicar dos capas de acabado diluidas al 5 – 10%.

- Superficies pintadas:

  - Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
  - Si la pintura está en buenas condiciones, lijar y aplicar PINTURA LÍNEA DEPORTIVA.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 4 Litros; 15 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com