



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA MATE ANTI-INSECTOS

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate de alta calidad con carácter insecticida, matando por contacto moscas, mosquitos, abejas, arañas, hormigas, etc. para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores.

“La comercialización de este producto solo es para exportación y uso fuera de la Unión Europea”

Características:

-] Sin olor, permite dormir en las habitaciones recién pintadas.
-] Gran poder cubriente y blancura.
-] Resistente a la intemperie y a la luz solar.
-] Excelente nivelación y brochabilidad.
-] Repelente de insectos.
-] Buena adherencia.
-] Tendencia a gotear muy reducida.
-] Pintura con protección fungicida – algicida del film.
-] Totalmente lavable pasados 15 días de su aplicación.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resina acrílica.	
Color	Blanco	
Brillo	Mate. 60º: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	67 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	43 %	UNE 48090
Viscosidad	115 – 120 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.50 – 1.60 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	11 – 15 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	65 – 90 micras húmedas; 30 – 40 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Resistencia al frote húmedo	Clase 2 (≥ 5 $\uparrow$ m y < 20 $\uparrow$ m para 200 frotos UNE-EN ISO 11998)	UNE-EN 13300
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA MATE ANTI-INSECTOS

APLICACIÓN:

Decoración de interiores y exteriores donde se desee aplicar una pintura con carácter insecticida y sin olor, sin molestias ni riesgos para la salud para la utilización inmediata de las habitaciones. Ideal para escuelas, hospitales, viviendas habitadas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente. LA CAPA DE IMPRIMACIÓN ES MUY IMPORTANTE.

) Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento y cal: Aplicar una primera capa diluida al 15% con agua o fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE ANTI-INSECTOS como acabado diluidas al 5% con agua.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA. Aplicar dos capas de MATE ANTI-INSECTOS como acabado diluidas al 5% con agua.
- Madera: Imprimir con SELLADORA AQUA. Aplicar una o dos capas de MATE ANTI-INSECTOS como acabado diluidas al 5% con agua.
- Yeso "muerto" o pulverulento: Fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE ANTI-INSECTOS como acabado diluidas al 5% con agua.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar MATE ANTI-INSECTOS.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA MATE ANTI-INSECTOS

-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
- Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 4 Litros; 14 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>