



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE DECOMAT



DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate de alta calidad a base de copolímeros acrílicos 100%, para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores.

Características:

-) Gran poder cubriente y elevada blancura.
-) No salpica.
-) No amarillea.
-) Totalmente transpirable e impermeable.
-) Resistente a la intemperie y a la luz solar.
-) Excelente nivelación y brochabilidad.
-) Buena adherencia.
-) Totalmente lavable pasados 15 días de su aplicación.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Copolímero acrílico.	
Color	Base P – D – TR.	
Brillo	Mate. 60º: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	66 – 60 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	39 – 51 %	UNE 48090
Viscosidad	110 – 120 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.30 – 1.50 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 – 12 m²/l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	80 – 125 micras húmedas; 30 – 50 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Resistencia al frote húmedo	Clase 1	UNE-EN 13300
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Permeabilidad al vapor de agua	V ₁ (Alta)	UNE-EN ISO 7783-2
Índice de transmisión agua líquida	W ₂ (Media)	UNE-EN 1062-3

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 1 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE DECOMAT



APLICACIÓN:

Pintura decorativa y de protección tanto en exteriores como en interiores. Para paredes y techos enlucidos de yeso, paredes de cartón-yeso, paramentos con revocos o enlucidos de cemento, etc. Adecuada para el pintado de fachadas debido a su impermeabilidad al agua de lluvia y la permeabilidad al vapor de agua interior. Pintura especialmente formulada para su utilización en sistemas tintométricos.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento y cal: Aplicar una primera capa diluida al 15% con agua o fijar con DECOKRIL o DECOKRIL PENETRANTE. Como acabado aplicar dos capas de MATE DECOMAT BASE diluidas al 10% con agua.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA. Aplicar dos capas de MATE DECOMAT BASE diluidas al 10% con agua como acabado.
- Madera: Imprimir con SELLADORA AQUA DECOLOR. Aplicar dos capas de MATE DECOMAT BASE diluidas al 10% con agua como acabado.
- Yeso "muerto" o pulverulento: Fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE DECOMAT BASE diluidas al 10% con agua como acabado.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar MATE DECOMAT BASE.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE DECOMAT



- Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
- Aclarar con agua.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0.750 Litros; 4 Litros; 15 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>