



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE EKUS



DESCRIPCIÓN:

Pintura mate de alta calidad a base de copolímeros acrílicos 100%, para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores. Pintura con protección contra hongos y algas.

Características:

-) Gran poder cubriente.
-) No salpica.
-) Totalmente transpirable e impermeable.
-) Resistente a la intemperie y a la luz solar (según colores).
-) Excelente nivelación y brochabilidad.
-) Buena adherencia.
-) Totalmente lavable pasados 15 días de su aplicación.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Copolímero acrílico.	
Color	amarillo limón RAL 1016, amarillo RAL 1023, amarillo óxido, naranja RAL 2004, rojo RAL 3001, rojo óxido RAL 3009, azul ultramar RAL 5002, azul RAL 5017, verde RAL 6017, gris RAL 7046, teja RAL 8023, negro RAL 9004. Los colores amarillo limón RAL 1016, amarillo RAL 1023, naranja RAL 2004 y rojo RAL 3001 no son recomendables para soportes al exterior.	
Brillo	Mate. 60º: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	65 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	44 %	UNE 48090
Viscosidad	100 – 110 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.50 – 1.60 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	11 – 15 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	65 – 90 micras húmedas; 29 – 40 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Resistencia al frote húmedo	Clase 1	UNE-EN 13300
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Permeabilidad al vapor de agua	V ₁ (Alta)	UNE-EN ISO 7783-2

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE EKUS



Índice de transmisión agua líquida	W ₂ (Media)	UNE-EN 1062-3
------------------------------------	------------------------	---------------

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 10 g/l

APLICACIÓN:

Pintura decorativa y de protección tanto en exteriores como en interiores. Para paredes y techos enlucidos de yeso, paredes de cartón-yeso, paramentos con revocos o enlucidos de cemento, etc.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento y cal: Aplicar una primera capa diluida al 15% con agua o fijar con DECOKRIL o DECOKRIL PENETRANTE. Como acabado aplicar dos capas de MATE EKUS diluidas al 10% con agua.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DECOLOR o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA. Aplicar dos capas de MATE EKUS diluidas al 10% con agua como acabado.
- Madera: Imprimir con SELLADORA DECOLOR. Aplicar dos capas de MATE EKUS diluidas al 10% con agua como acabado.
- Yeso "muerto" o pulverulento: Fijar con DECOKRIL o DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE EKUS diluidas al 10% con agua como acabado.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar MATE EKUS.
- Si existe formación de hongos o algas limpiar previamente.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE EKUS



-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0.750 Litros; 4 Litros; 15 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>