



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### REVESTIMIENTO LISO



#### DESCRIPCIÓN:

Revestimiento liso para la protección y decoración de fachadas.

Características:

- ) Buen poder cubriente y de relleno.
- ) Transpirable e impermeable.
- ) Excelente nivelación y brochabilidad.
- ) Resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
- ) Pigmentos estables y resistentes a la luz.

#### DATOS TÉCNICOS:

|                                    |                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vehículo fijo                      | Copolímero estireno acrílico.                                                                                      |                     |
| Color                              | Blanco.                                                                                                            |                     |
| Brillo                             | Mate. 60°: 2-3 GU                                                                                                  | UNE-EN ISO 2813     |
| Sólidos en peso                    | 70 %                                                                                                               | UNE-EN ISO 3251     |
| Sólidos en volumen                 | 47 %                                                                                                               | UNE 48090           |
| Viscosidad                         | 115 – 121 KU (23 ± 2 °C)                                                                                           | UNE 48076           |
| Peso específico                    | 1.65 – 1.75 Kg./l (23 ± 2 °C)                                                                                      | UNE-EN ISO 2811-1   |
| pH                                 | 8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)                                                                                             | UNE-EN ISO 787-9    |
| Rendimiento teórico                | 7 – 9 m <sup>2</sup> /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.  |                     |
| Espesor recomendado                | 110 – 140 micras húmedas; 52 – 66 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.                           |                     |
| Secado al tacto                    | 1 hora.                                                                                                            | UNE 48301           |
| Repintado                          | 4 – 6 horas.                                                                                                       |                     |
| Disolvente                         | Agua.                                                                                                              |                     |
| Reacción al fuego                  | Clase M-1                                                                                                          | UNE 23727           |
| Reacción al fuego                  | Bs1d0                                                                                                              | UNE-EN 13501-1:2007 |
| Resistencia al frote húmedo        | Clase 2                                                                                                            | UNE-EN 13300        |
| Permeabilidad al vapor de agua     | Clase II (Media)                                                                                                   | UNE-EN ISO 7783-2   |
| Índice de transmisión agua líquida | Clase II (Media)                                                                                                   | UNE-EN 1062-3       |
| Clasificación                      | EN 1062-1 G <sub>3</sub> E <sub>2</sub> S <sub>1</sub> V <sub>2</sub> W <sub>2</sub> A <sub>0</sub> C <sub>0</sub> | UNE-EN 1062-1       |

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 8.5 g/l

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
 E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### REVESTIMIENTO LISO



#### APLICACIÓN:

Revestimiento liso para la protección y decoración de toda clase de superficies de hormigón, albañilería exterior, etc.

#### MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento y cal: Fijar con DECOKRIL o DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar REVESTIMIENTO LISO como acabado.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DECOLOR o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA. Aplicar REVESTIMIENTO LISO como acabado.
- Madera: Imprimir con SELLADORA DECOLOR o SELLADORA AQUA. Aplicar REVESTIMIENTO LISO como acabado.
- Yeso "muerto" o pulverulento: Fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar REVESTIMIENTO LISO como acabado.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar dos capas de REVESTIMIENTO LISO como acabado. Para una mayor consistencia y durabilidad del recubrimiento aconsejamos imprimir previamente el soporte con DECOKRIL PENETRANTE.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

- ) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- ) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
  - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### REVESTIMIENTO LISO



- Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- ) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
  - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

### PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 4 Litros; 14 Litros

### ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

### INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>