



INFORMACIÓN TÉCNICA

SINTRA



DESCRIPCIÓN:

Barniz interior-externo de alta calidad en base acuosa formulado a partir de una dispersión de copolímero de aceite modificado acrílico y resinas de poliuretano y cera. Dureza extraordinaria, aplicable en suelos, muebles, etc.

Características:

-) No modifica el color natural de la madera.
-) Excelente nivelación y brochabilidad.
-) Resistente al rayado y a los golpes.
-) Resistente a productos de limpieza.
-) Rápido secado.
-) Alta dureza y elasticidad.
-) Sin olor, respetuoso con el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Dispersión de copolímero de aceite modificado acrílico y resinas de poliuretano y cera.	
Color	Según carta de colores BARNIZ – LASUR. Blanco.	
Brillo	Brillo. 60°: > 70 GU Satinado. 60°: 20 – 30 GU Mate. 60°: < 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	34 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	28 %	UNE 48090
Viscosidad	Incoloro: 65 – 75 KU (23 ± 2 °C) Blanco: 75 – 85 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	Incoloro: 1.00 – 1.10 Kg./l (23 ± 2 °C) Blanco: 1.15 – 1.25 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	12 – 16 m²/l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	60 – 80 micras húmedas; 20 – 26 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	3 horas.	
Resistencia a la abrasión Taber	< 20 mg (CS-17 – 1 Kg. – 1000 ciclos)	UNE-EN ISO 7784-2
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

SINTRA



Emisiones en el aire interior	Clase A+	Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011
-------------------------------	----------	--

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 100 g/l

APLICACIÓN:

Decoración y protección de superficies de madera como suelos, muebles, puertas, persianas, sillas, mesas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

) Superficies no pintadas:

- Madera: Aplicar una primera capa diluida al 10%. Aplicar las sucesivas capas diluyendo al 5%. Es conveniente ir lijando entre las sucesivas capas para una mayor adherencia.

) Superficies pintadas:

- Si el barniz está en mal estado, eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si el barniz está en buenas condiciones, lijar y aplicar el barniz.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0.750 Litros; 4 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

SINTRA



INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>