



INFORMACIÓN TÉCNICA

SELLADORA



DESCRIPCIÓN:

Imprimación selladora de alta calidad para la preparación de superficies de madera y yeso.

Características:

-) Mejora la adherencia y fija los sustratos pulverulentos.
-) Sellado uniforme mejorando la calidad de los acabados.
-) Secado rápido.
-) Fácil lijado.
-) Exterior e interior.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas alquídicas.	
Color	Blanco.	
Brillo	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	81 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	65 %	UNE 48090
Viscosidad	85 – 95 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.50 – 1.60 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	10 – 14 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	70 – 100 micras húmedas; 45 – 65 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	2 – 3 horas.	UNE 48301
Repintado	24 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/g): 350 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 290 g/l

APLICACIÓN:

Preparación y sellado de superficies de madera, paredes y techos enlucidos de yeso, etc. tanto en interiores como en exteriores.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

SELLADORA



MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

) Superficies no pintadas:

- Madera: Lijar la superficie previamente a la aplicación de la SELLADORA. Aplicar la SELLADORA en la superficie a tratar y lijar antes de aplicar el producto de acabado.
- Yeso: Diluir la SELLADORA entre un 5 – 10% para mejorar el sellado en profundidad.

Si se desea colorear puede emplearse TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 0.750 Litros; 4 Litros

ALMACENAMIENTO:

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>