Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

# Certificado de Ensayos

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | **PINTURAS DECOLOR, S.A.** |
| **DIRECCIÓN** | **Pol. Ind. El Salvador – Avda. 3ª Parcela 4 y 5<br>02630 LA RODA (Albacete)** |
| **Nº CERTIFICADO** | **22317** |

El día 22.05.2009 se recibió en CIDEMCO por parte de la empresa ***"PINTURAS DECOLOR, S.A."*** una muestra de pintura referenciada como **DECORTEX LISO BLANCO** para la realización de los siguientes ensayos, obteniéndose los siguientes resultados:

| Ensayo | Norma | Resultado | | Clase |
|---|---|---|---|---|
| Ensayo de envejecimiento acelerado (1000 horas) | UNE-EN ISO 11507:2007 | Diferencia de color según UNE 48073-2:1994 | 1,23 ± 0,37 | |
| | | Determinación del brillo especular según UNE-EN ISO 2813:1999 | 0,00 ± 0,00 | |
| Determinación de la permeabilidad al agua líquida | UNE-EN 1062-3:2008 | Índice de transmisión de agua líquida w $Kg/(m^2.h^{0,5})$ | 0,2606 ± 0,0021 | Media |
| Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad) | UNE-EN ISO 7783-2:1999 | V ($g/m^2$ día) | 74,91 | Media |
| | | $S_D$ (m) | 0,28 | |
| Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono | UNE-EN 1062-6:2003 | i ($g/m^2d$) | 77,851 ± 5,160 | $C_0$ |
| | | $S_D$ (m) | 2 ± 1 | |
| | | μ | $9,84 \cdot 10^3 \pm 1,03 \cdot 10^3$ | |
| Determinación del espesor | UNE-EN 1062-1:2005 Apdo. 5.3 | 77 ± 1(μm) | | $E_2$ |
| Determinación de la granulometría | UNE-EN 1062-1:2005 Apdo. 5.4 | <10 (μm) | | $S_1$ |
| Determinación de la resistencia a la fisuración | UNE-EN 1062-7:2004 | | | $A_0$ |

Por tanto, la muestra de pintura referenciada como **DECORTEX LISO BLANCO** es un recubrimiento 1062-1 $E_2$ $S_1$ $V_2$ $W_2$ $A_0$ $C_0$.

**FECHA** **16 de octubre de 2009**

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada, y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

Fdo: Blanca Ruiz de Gauna
Resp. Tecnologías de Unión