



INFORMATION TECHNIQUE

ALBOR ANTIOXYDANT



DESCRIPTION :

Laque synthétique antioxydant brillante de haute qualité réalisée à partir de résines alkydes avec polyuréthane et contenant un inhibant de la corrosion.

Caractéristiques:

-) Produit conforme à UNE 48316: émaux d'anticorrosion décorative de haute performance à base solvant.
-) Haut pouvoir couvrant.
-) Ne jaunit pas.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Haute dureté, résistance aux rayures et aux chocs.
-) Résistant aux produits chimiques.
-) Résistant à l'eau, à la corrosion et aux intempéries.
-) Exempt de plomb.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines alkydes avec polyuréthane.	
Couleur	Selon la carte des couleurs ALBOR.	
Luminosité	Brillant. 20°: >75 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	68 % Blanc 59 % Noir	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	56 % Blanc 55 % Noir	UNE 48090
Viscosité	75 – 85 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.15 – 1.25 Kg./l (23 ± 2 °C) Blanc 0.90 – 1.00 kg./l (a 23 ± 2 °C) Noir	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	12 – 16 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'applications, les irrégularités de surfaces, etc.	
Épaisseur	60 – 80 microns humides; 30 – 40 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	4 – 5 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/l (2010). Contient max. COV: 300 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

ALBOR ANTIOXYDANT



APPLICATION :

Décoration et protection des surfaces du fer, acier, bois, plâtre, machines, etc. Applicable en intérieur et extérieur où nous souhaitons avoir une finition brillant.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et imprimée adéquatement.

) Surfaces non peintes:

- Fer et acier: Appliquer directement ALBOR ANTIOXYDANT en ambiances d'agression faible ou modérée. Il est recommandable d'imprimer avec IMPRESSION ANTI-OXYDE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE pour un meilleur pouvoir anticorrosif.
- Plâtre, ciment, bois: Imprimer avec l'IMPRESSION MICROPOREUSE DECOLOR. Appliquer deux couches d'ALBOR ANTIOXYDANT comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, supprimer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer deux couches d'ALBOR ANTIOXYDANT comme finition.

Si vous voulez de la teinter, vous pouvez utiliser les COLORANTS UNIVERSELS DECOLOR, maximum 5% du volume.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou lorsque la température du support est élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 0.250 Litres; 0.750 Litres; 4 Litres

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

ALBOR ANTIOXYDANT



STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine sous abri, et les températures entre 5 °C y 35 °C et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offre pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>