



INFORMATION TECHNIQUE

ALBOR MATE ANTIOXYDANT



DESCRIPTION :

Laque synthétique antioxydant mate de haute qualité à partir de résines alkydes avec polyuréthane et contenant un inhibant de corrosion.

Caractéristiques:

-) Haut pouvoir couvrant.
-) Ne jaunit pas.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Haute dureté, résistance aux rayures et aux chocs.
-) Résistant aux produits chimiques.
-) Résistant à l'eau, à la corrosion et aux intempéries.
-) Exempt de plomb.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines alkydes avec polyuréthane.	
Couleur	Selon le nuancier de couleurs ALBOR.	
Luminosité	Mate. 85°: < 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	81 % Blanc 72 % Noir	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	63 % Blanc 55 % Noir	UNE 48090
Viscosité	80 – 90 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.40 – 1.50 Kg./l (23 ± 2 °C) Blanc 1.20 – 1.30 kg./l (a 23 ± 2 °C) Noir	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	12 – 16 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	60 – 80 microns humides; 35 – 45 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	4 – 5 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/l (2010). Contient max. COV: 300 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

ALBOR MATE ANTIOXYDANT



APPLICATIONS :

Décoration et protection des surfaces de fer, acier, bois, plâtre, machines, etc. aussi bien en intérieur qu'en extérieur où nous souhaitons avoir une finition mate.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et imprimée adéquatement.

) Surfaces non peintes:

- Fer et acier: Appliquer directement ALBOR MATE ANTIOXYDANT en ambiances d'agression faible ou modérée. Il est conseillable d'imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE pour un meilleur résultat anticorrosif.
- Plâtre, ciment, bois: Imprimer avec l'IMPRESSION MICROPOREUSE DECOLOR. Appliquer deux couches d'ALBOR MATE ANTIOXYDANT comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, supprimer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer deux couches d'ALBOR MATE ANTIOXYDANT comme finition.

Si vous voulez la teinter, vous pouvez utiliser COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou Lorsque la température du support est élevé.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 0.250 Litres; 0.750 Litres; 4 Litres

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

ALBOR MATE ANTIOXYDANT



STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine sous abri, et les températures entre 5 °C y 35 °C et protégés contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offre pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et environnement, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>