



INFORMATION TECHNIQUE

ANTIGRAFFITI AQUA



DESCRIPTION :

Produit anti-adhérent, spécialement conçu pour l'élimination des graffitis et par sa nature anti-adhérente, il empêche la saleté et la poussière d'adhérer.

Caractéristiques:

-) Empêche la pénétration des produits aqueux.
-) Empêche la pénétration d'huiles, de graisses et encres qui salissent la surface traitée.
-) Nettoyage simple des graffitis.
-) Anti-adhérent.
-) Excellente mise à niveau et brossabilité.
-) Respectueux avec l'environnement.
-) Sans solvant.
-) Inodore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	Liquide laiteux	
Poids spécifique	0.90 – 1.00 Kg./l. (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8 – 10 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Séchage	5 minutes	UNE 48301
Repeindre	20 minutes	
Solvant	Eau	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

APPLICATION :

Il est appliqué comme traitement de surface sur parois, murs, etc. brique, pierre naturelle, béton, carrelage, etc. facilitant l'élimination des graffitis, des autocollants et des affiches.

Il peut également être appliqué pour faciliter l'entretien de la pierre naturelle et les carreaux de céramique. Tenant compte de sa fonction hydrofuge, il peut être utilisé pour protéger les supports minéraux exposés à la pluie, les cadres de fenêtres, dalles de pierre, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des ustensiles: Eau.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

ANTIGRAFFITI AQUA



-) Préparation du substrat.
Les surfaces à traiter doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et être absorbante. Sur les surfaces non absorbantes, réaliser un essai préalablement.
-) Préparation du produit.
Homogénéiser le produit puis faire une dilution 1:1 avec de l'eau. Ajouter de l'eau au produit pour la dilution et non l'inverse.
-) Application et séchage.
Deux couches du produit avec un temps de séchage de 20 minutes entre chaque couche. La surface est protégée après 60 minutes depuis l'application de la seconde couche.
-) Application et séchage.
Pour l'élimination des graffitis, des taches, etc. appliquer un jet d'eau à pression. Après avoir enlevé les taches, attendre le séchage de la surface et appliquer à nouveau l'anti-graffiti comme expliqué ci-dessus.
-) Durée de vie à l'extérieur.
Ce revêtement est un recouvrement de sacrifice, cela signifie qu'il n'est pas permanent. L'objectif principal d'un tel revêtement est de protéger les surfaces de taches telles que les graffitis. La durabilité du revêtement est influencée par l'environnement tels que la pluie, l'humidité, le rayonnement solaire, etc., par conséquent, la durée de vie varie et ne peut pas être spécifié.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou avec températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 0,750 Litres ; 4 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur mais n'offre pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et environnement, consulter la Fiche de Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>