



INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-TACHES AQUA



DESCRIPTION :

Peinture à l'eau, isolante des taches et sans odeurs, ce qui permet de minimiser le temps entre l'application et l'utilisation des zones peintes comme des bars, bureaux, cuisines, salles de bains, hôtels, bâtiments publics, etc.

Caractéristiques:

-) Exempte de solvants.
-) Haut pouvoir couvrant.
-) Isole et couvre les taches de nicotine, fumée, graisse, tanins, marqueurs, etc.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Respectueux avec l'environnement.
-) Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résines Spéciales.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	60 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	33 %	UNE 48090
Viscosité	105 – 110 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.35 – 1.45 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	< 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	10 – 14 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	70 – 100 microns humides; 23 – 33 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 3 g/l

APPLICATION :

Isolant des taches de nicotine, graisse, fumée, etc. Idéal pour les bars, bureaux, hôtels, cuisines, salles de bains, etc. Respectueux avec l'environnement et sans odeur.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-TACHES AQUA



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

-) Enlever la poussière et la peinture en mal état, et appliquer une première couche diluée à 5% avec de l'eau. Après 6 heures, appliquer la deuxième couche sans dilution puis appliquer le produit souhaité comme finition.
-) Renforcer le ponçage des substrats avec DECOKRIL PÉNÉTRANT.
-) S'il y a formation de champignons ou algues, nettoyer au préalable.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Application déconseillée en plein soleil ou avec des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commence la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litres ; 4 Litres; 15 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en températures comprises entre 5 °C et 35 °C, et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournies pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>