



INFORMATION TECHNIQUE

VERNIS LC ACRYLIQUE AQUA



DESCRIPTION :

Vernis acrylique de haute résistance à l'abrasion et à l'usure, évitant l'érosion et en prolongeant la durée de vie du support (ciment, béton, brique, pierre, etc.). Bon ancrage et dureté.

Caractéristiques:

-) Excellente adhérence aux substrats.
-) Résistant à l'érosion et aux intempéries.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Haute dureté et résistance aux rayures.
-) Résistant aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Incolore.	
Luminosité	Brillant.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	31 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	29 %	UNE 48090
Viscosité	80 – 90 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	0.95 – 1.05 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 10 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 120 microns humides; 30 – 35 microns sec par couche. Appliquer 2 couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Résistance à l'eau	À 7 jours.	
Taux de transmission de l'eau liquide	Classe III (Faible)	UNE-EN 1062-3
Adhérence par traction	> 7 N/mm ² (plaque de ciment/7 jours à 23 °C/70 μm secs)	UNE-EN ISO 4824
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 25 g/l

APPLICATION :

Vernis transparent à base d'eau, pour la protection et étanchéité total des pores du ciment, béton, briques de parement, de pierre, etc., aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur empêchant d'absorption d'eau, saleté, graisse, etc. et embellit le support.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

VERNIS LC ACRYLIQUE AQUA



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Ciment, béton: Le béton doit d'abord être durci, pour cela, il doit avoir passé un mois après son application. Traiter la superficie avec de l'acide hydrochlorique (acide chlorhydrique) dilué à 10-15% pour neutraliser l'alcalinité du ciment, puis laver et laisser sécher. Appliquez une première couche comme impression dilué à 10% avec eau. Après 6 – 8 heures appliquer deux couches de finition.
- Autres supports: Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. Appliquez une première couche comme impression dilué à 10% avec eau. Après 6 – 8 heures appliquer deux couches de finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer VERNIS LC ACRYLIQUE AQUA.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Application déconseillée en plein soleil ou avec de hautes températures.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litre; 4 Litres; 15 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protéger des intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>